


試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		1	3	50	161	51	52	162	53
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	3-4	4	4	3-4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5


受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
	担当者	森下 (30歳以上)	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 LA・PEACE		
	品番	色数 56	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)
	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: AC80% PE20%		
	洗濯: 0.1%コンバト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施		
	洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
中部事業所		
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477	FAX	0586-45-9124

試験項目	生地No. 試験方法	9		10		11		12		13		14		15		16		
		61		63		49		67		58		57		23		24		
耐光(級)	JIS L 0842	3-4		4		4		4		4		4		3-4		3-4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848 アルカリ	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I法	4-5		4-5		4		4-5		4-5		4-5		4-5		4		

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
担当者	森下 (30歳以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 LA・PEACE		
品番	色数 56		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)
	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: AC80% PE20%		
	洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		




一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター
 発行責任者 担当者
 中部事業所
 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7
 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロト)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No. 試験方法	17	18	19	20	21	22	23	24	
		耐光(級)	JIS L 0842	4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I法	汚	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	森下 (30歳以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 LA・PEACE			
	品番	色数 56		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	依頼者様申出混用率: AC80% PE20% 洗濯: 0.1%コンパバ洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	車間	川原
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL	0586-45-6477	FAX	0586-45-9124

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No. 試験方法	25		26		27		28		29		30		31		32		
		11		19		22		74		77		95		164		82		
耐光(級)	JIS L 0842	4		4		4		4		4		4		4		4		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4		4-5		4-5		4-5		4		4		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4	4-5	3-4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		湿	4-5	4	3		3-4		4-5		4-5		4-5		4		4	
色泣き	大丸法 I法	汚		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部署名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544		
	担当者	森下 (30歳以上)		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 LA・PEACE			
	品番	色数 56		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色)	不合格 (0色)
		物性	合格	不合格
	ホルムアルデヒド	合格 (0色)	不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: AC80% PE20% 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			




検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX	0586-45-9124

本報告書に記載の検査結果は供試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		33	34	35	36	37	38	39	40
	試験方法		84	94	85	104	97	107	102	108
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	A-2号 合成	液汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
		変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0860	汚	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		A-1法	液汚	4-5	4-5	4-5	5	4	4-5	4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	3	4	3	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4
色泣き	大丸法 I法	汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原糸企画管理部	
	所在地	大阪府東大阪市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
	担当者	森下 (30歳以上)	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 LA・PEACE		
	品番	色数 56	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色) 物性 合格 不合格 ホルムアルデヒド 合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: AC80% PE20% 洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関


一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター
中部事業所
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

発行責任者 担当者
[Red Seal: 澤田] [Red Seal: 川原]

本報告書に記載の検査結果は供試品にのみ適用されるものであり、(社)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No. 試験方法	41	42	43	44	45	46	47	48
		165	112	166	167	168	116	12	119
耐光(級)	JIS L 0842	4	4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4	4	4	4	4
		汚	4 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4 3-4	3-4 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5
		湿	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	4	4
色泣き	大丸法 I法	汚	4	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
	担当者	森下 (30歳以上)	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 LA・PEACE		
	品番	色数 56	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色) 物性 合格 不合格 ホルムアルデヒド 合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: AC80% PE20% 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	発行責任者 担当者 藤間 川原
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No. 試験方法	49	50	51	52	53	54	55	56	
		耐光(級)	JIS L 0842	4	4	4	3-4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4	4	4	4	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	2-3	3
色泣き	大丸法 I法	汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4

受付	2023年8月25日	発行	2023年8月29日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原系企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544	
	担当者	森下 (30歳以上)	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 LA・PEACE		
	品番	色数 56	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色) 物性 合格 不合格 ホルムアルデヒド 合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: AC80% PE20% 洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
	TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		

本報告書に記載の検査結果は供試品中に対するものであり何れ(ロット)全体の品質と必ずしも一致するものではありません。無断複写転載を禁じます。