


試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		501	502	504	506	507	510	511	514
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	5	5
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚	5	5	5	5	5	5	5	5
汗(級)	JIS L 0848	B-1法	5	5	5	5	5	5	5	5
		酸	5	5	5	5	5	5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	変	5	5	5	5	5	5	5	5
		汚	5	5	5	5	5	5	5	5
色泣き(級)	大丸法 I法	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	5	5	5	5	5	5	5


受付	2023年2月9日		発行	2023年2月16日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	原糸企画管理部			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544			
品名・品番	担当者	南川(30歳以上)			
	製品区分:	配色区分:			
	品名 SHARLY CARN	番手: 1/15			
	品番	色数 42			
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適			
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む 合格 不合格			
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)		
	物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	<<CO 100%>> <<番手: 1/15>> 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング: 添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)				



検査機関	一般財団法人	発行責任者	担当者
	ニッセンケン品質評価センター	川原	鈴木
中部事業所			
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		9	10	11	12	13	14	15	16	
	試験方法		521	527	530	535	536	537	541	542	
耐光(級)	JIS L 0842		4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	3-4	4	
洗濯(級)	JIS L 0844	変	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	
		汚	5	5	5	4-5	5	5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	
		汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿	3	4-5	4-5	4	4-5	4-5	2-3	2-3	
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	4-5	4-5	


受付	2023年2月9日		発行	2023年2月16日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	原糸企画管理部			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544			
品名・品番	担当者	南川(30色以上)			
	製品区分:	配色区分:			
品名・品番	品名 SHARLY CARN	番手:1/15			
	品番	色数 42			
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む			
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格			
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)		
判定	物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	<<CO 100%>> <<番手:1/15>> 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄(綿/ナイロン)				



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		17	18	19	20	21	22	23	24
	試験方法		544	546	550	551	552	553	554	555
耐光(級)	JIS L 0842		4	3-4	4	3-4	3-4	4	3-4	3-4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	4-5	5	5	5	5	5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5	5	5	5	5	5	5
		汚	4-5	4-5	5	5	5	5	5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	3-4	3-4	5	5	4-5	4-5	4-5	4
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	5	4-5


受付	2023年2月9日		発行	2023年2月16日		
納入先	会社名					
	地名・店名 MD					
	分類コード					
	商品コード					
納入者	納入者コード					
	会社名	澤田株式会社				
	部課名	原糸企画管理部				
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544				
品名・品番	担当者	南川(30色以上)				
	製品区分:	配色区分:				
	品名 SHARLY CARN	番手:1/15				
	品番	色数 42				
判定	適用規格					
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適				
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む				
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
		物性	合格 不合格			
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)				
備考	<<CO 100%>> <<番手:1/15>> 洗濯:0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄(綿/ナイロン)					



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		25	26	27	28	29	30	31	32
	試験方法		556	601	602	603	604	605	606	607
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	4	4	4	3-4	3-4	3-4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	2-3	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き(級)	大丸法 I法		汚	4-5	5	5	5	5	5	5


受付	2023年2月9日		発行	2023年2月16日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	原糸企画管理部			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544			
品名・品番	担当者	南川(30歳以上)			
	製品区分:	配色区分:			
品名・品番	品名 SHARLY CARN 番手:1/15				
	品番	色数 42			
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適			
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む			
	生地検査	合格 不合格			
判定	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
	物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	<<CO 100>> <<番手:1/15>> 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄(綿/ナイロン)				



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7	川原	鈴木
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			

試験項目	生地No.		41	42	43	44	45	46	47	48
	試験方法		616	617						
耐光(級)	JIS L 0842		3	3						
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5						
		汚	4-5	4-5						
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5						
		アルカリ	4-5	4-5						
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5						
		湿	4-5	4						
色泣き(級)	大丸法 I法	汚	5	5						

受付	2023年2月9日		発行	2023年2月16日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード*				
	商品コード*				
納入者	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	原糸企画管理部			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2-19 TEL 0725-33-5544			
品名・品番	担当者	南川(30色以上)			
	製品区分:	配色区分:			
判定	品名 SHARLY CARN	番手:1/15			
	品番	色数 42			
	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む			
生地検査	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格			
	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
	物性	合格 不合格			
	(ホルムアルデヒド)	合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	<<CO 100%>><<番手:1/15>> 洗濯:0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 ドライクリーニング:添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験:たて方向に試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄(綿/ナイロン)				



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 中部事業所	発行責任者	担当者
		川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。