

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8						
	試験方法		001	002	003	004	005	006	007	008						
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	3-4	3-4	4	4						
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5		
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5	4
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4					
		湿	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5					
色泣き	大丸法 I法		汚	5	5	5	5	5	4-5	4-5	4					

受付	2023年12月28日		発行	2024年1月30日		
納入先	会社名					
	地名・店名 MD					
	分類コード					
納入者	商品コード					
	納入者コード					
	会社名	澤田株式会社				
	部課名	TQC DELIVERY UNIT				
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544				
担当者	森下					
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い				
	品名 RION					
品番	色数 48					
判定	適用規格					
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む				
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格				
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
		物性	合格 不合格			
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)				
備考	依頼者様申出混用率: MOHEIR30% WOOL29% NYLON41% 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)					

生地	1	2	3	4	5	6	7	8
	NQEC	NQEC	NQEC	NQEC	NQEC	NQEC	NQEC	NQEC

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	坂本
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		9	10	11	12	13	14	15	16	
	試験方法		009	010	011	012	013	014	015	016	
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	3-4	3-4	4	3-4	
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	液汚	4	3	4-5	4-5	5	4-5	4	
		A-1法	液汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I法	汚	4	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4	

受付	2023年12月28日	発行	2024年1月30日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
納入者	商品コード			
	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	TQC DELIVERY UNIT		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
担当者	森下			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 RION			
品番	色数 48			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	依頼者様申出混用率: MOHEIR30% WOOL29% NYLON41% 洗濯: 0.1%コンバク洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		17		18		19		20		21		22		23		24	
	試験方法		017		018		019		020		021		022		023		024	
耐光(級)	JIS L 0842		4		4		3		3		3		3-4		3-4		4	
洗濯(級)	JIS L 0844		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5	
	A-2号 合成		液汚	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5		変 4-5	
	A-1法		液汚	3	2	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3	2	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
汗(級)	JIS L 0848		酸 変 4-5		酸 変 4-5		酸 変 4-5		酸 変 4-5		酸 変 4-5		酸 変 4-5		酸 変 4-5		酸 変 4-5	
	アルカリ		汚	4-5	3-4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	II形		乾	4	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
摩擦(級)	JIS L 0849		乾 4		乾 3		乾 4-5		乾 4-5		乾 4		乾 4		乾 4		乾 4	
色泣き	大丸法 I法		汚 4		汚 3-4		汚 4-5		汚 4-5		汚 4-5		汚 4-5		汚 4-5		汚 4-5	


受付	2023年12月28日		発行	2024年1月30日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
納入者	商品コード				
	納入者コード				
	会社名		澤田株式会社		
	部課名		TQC DELIVERY UNIT		
	所在地		大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
担当者		森下			
品名・品番	製品区分:		配色区分: 単色扱い		
	品名 RION				
品番		色数 48			
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)		合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)		耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査		合格 不合格		
	染色堅牢度		合格 (0色) 不合格 (0色)		
物性		合格 不合格			
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)			
備考	依頼者様申出混用率: MOHEIR30% WOOL29% NYLON41%				
	洗濯: 0.1%コンパト洗剤(アタック)を使用				
	摩擦試験: たて方向で試験実施				
洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)					



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター		発行責任者	担当者
	中部事業所		川原	坂本
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7				
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124		

試験項目	生地No.		25	26	27	28	29	30	31	32	
	試験方法		025	026	027	028	029	030	031	032	
耐光(級)	JIS L 0842		3	3	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	液汚	4-5	5	2	4	4	3-4	4-5	4
		A-1法	液汚	4-5	4-5	4	4	4	3	4	4
汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4	3-4	4-5	4-5	4	4
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	5	4	5	5	3-4	5	4-5

受付	2023年12月28日		発行	2024年1月30日		
納入先	会社名					
	地名・店名 MD					
	分類コード					
納入者	商品コード					
	納入者コード					
	会社名	澤田株式会社				
	部課名	TQC DELIVERY UNIT				
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544				
担当者	森下					
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い				
	品名 RION					
品番	色数 48					
判定	適用規格					
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む				
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格				
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)			
		物性	合格 不合格			
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)				
備考	依頼者様申出混用率: MOHEIR30% WOOL29% NYLON41%					
	洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)					



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸戸郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		33		34		35		36		37		38		39		40	
	試験方法		033		034		035		036		037		038		039		040	
耐光(級)	JIS L 0842		3-4		4		4		4		3-4		3-4		3-4		3-4	
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	3		3-4		3-4		3		4		3		4		4	
		A-1法	4		3-4		3		3		4		3-4		4		4	
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
		アルカリ	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4		4		3-4		3-4		4-5		4		4-5		4-5	
		湿	4		4		4		4		4-5		4-5		4-5		4-5	
色泣き	大丸法 I法	汚	4-5		4-5		4-5		2-3		4-5		3-4		4-5		4-5	


受付	2023年12月28日		発行	2024年1月30日	
納入先	会社名				
	地名・店名 MD				
	分類コード				
納入者	商品コード				
	納入者コード				
	会社名	澤田株式会社			
	部課名	TQC DELIVERY UNIT			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544			
担当者	森下				
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い			
	品名 RION				
品番	色数 48				
判定	適用規格				
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む			
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格			
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色)		不合格 (0色)
	物性	合格		不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色)		不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: MOHEIR30% WOOL29% NYLON41%				
	洗濯: 0.1%コンパト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)				



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	坂本
愛知県一宮市今伊勢町新神戸戸郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		41	42	43	44	45	46	47	48
	試験方法		041	042	043	044	045	046	047	048
耐久(級)	JIS L 0842		3-4	4	3-4	4	3-4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	液汚	3-4	3-4	4-5	4	4	4	3-4
		A-1法	液汚	4	3-4	4-5	4	4	3-4	3-4
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4	4	4	4	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I法	汚	4-5	3	4-5	5	4-5	4-5	3-4	

受付	2023年12月28日	発行	2024年1月30日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	TQC DELIVERY UNIT		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
担当者	森下			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 RION			
品番	色数 48			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	依頼者様申出混用率: MOHEIR30% WOOL29% NYLON41% 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	森下
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	