

試験項目	生地No.		9	10	11	12	13	14	15	16
	試験方法		809	810	811	812	813	814	815	816
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	A-2号 合成	液汚	3-4	4	4	3-4	4	3-4	4-5	5
		変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849	II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	4	4-5	4-5	4	5	4-5

受付	2023年12月28日	発行	2024年1月30日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	TQC DELIVERY UNIT	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 SPONGE WOOL		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度 合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	物性	合格 不合格	
	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	依頼者様申出混用率: WOOL40% ACRYLIC40% NYLON20% 洗濯: 0.1%コンパ'外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄(綿/ナイロン)		



検査機関

一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター
中部事業所

発行責任者 担当者
川原 鈴木

愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

試験項目	生地No.		17	18	19	20	21	22	23	24
	試験方法		817	818	819	820	821	822	823	824
耐光(級)	JIS L 0842		3-4	3-4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
		汚	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
ドライクリーニング(級)	A-2号 合成	液汚	4-5	3	3-4	2-3	3-4	4	4	3
		変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿	4-5	4-5	4	3	4-5	4-5	4-5	4
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	4-5	4	3	4-5	4-5	4-5

受付	2023年12月28日	発行	2024年1月30日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	TQC DELIVERY UNIT	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 SPONGE WOOL		
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
判定	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)
		物性	合格 不合格
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)
備考	依頼者様申出混用率: WOOL40% ACRYLIC40% NYLON20% 洗濯: 0.1%コンバト洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		25	26	27	28	29	30	31	32	
	試験方法		825	826	827	828	829	830	831	832	
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	4	3-4	4	
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	A-2号 合成	液汚	4	4	3-4	4	4-5	5	4	3	
		変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0860	汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4	4	
摩擦(級)	JIS L 0849	II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿	4-5	4	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I法		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	


受付	2023年12月28日	発行	2024年1月30日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	TQC DELIVERY UNIT		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 SPONGE WOOL			
品番	色数 42			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	依頼者様申出混用率: WOOL40% ACRYLIC40% NYLON20% 洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		33	34	35	36	37	38	39	40	
	試験方法		833	834	835	836	837	838	839	840	
耐光(級)	JIS L 0842		4	4	4	4	4	3-4	4	4	
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-2号 合成	4	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	
		液汚	4	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849	II形	乾	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I法		汚	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	

受付	2023年12月28日	発行	2024年1月30日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
納入者	商品コード			
	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	TQC DELIVERY UNIT		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号		
担当者	森下		TEL 0725-33-5544	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 SPONGE WOOL			
品番	色数 42			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	依頼者様申出混用率: WOOL40% ACRYLIC40% NYLON20% 洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。

試験項目	生地No.		41	42	43	44	45	46	47	48	
	試験方法		841	842							
耐光(級)	JIS L 0842		4	4							
洗濯(級)	JIS L 0844	変	4-5	4-5							
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変	4-5	4-5							
		汚	4-5	4-5							
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5						
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
		アルカリ	変	4-5	4-5						
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4							
		湿	4-5	3							
色泣き	大丸法 I法	汚	4-5	4-5							

受付	2023年12月28日	発行	2024年1月30日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	TQC DELIVERY UNIT		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号		
担当者	森下			
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 SPONGE WOOL			
品番	色数 42			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格	不合格	
	(ホルムアルデヒド)	合格	不合格	
	生地検査	染色堅牢度	合格	(0色) 不合格 (0色)
		物性	合格	不合格
		ホルムアルデヒド	合格	(0色) 不合格 (0色)
備考	依頼者様申出混用率: WOOL40% ACRYLIC40% NYLON20% 洗濯: 0.1%コンパ外洗剤(アタック)を使用 摩擦試験: たて方向で試験実施 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)			

41	42	43	44	45	46	47	48

生地見本

QC NQEC NQEC NQEC NQEC NQ

検査機関	一般財団法人	発行責任者	担当者
	ニッセンケン品質評価センター	川原	鈴木
	中部事業所		
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	