

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		102 ページュ	103 ブラウン	104 ネイビー	105 グレー	106 紺			
耐光(級)	JIS L 0842									
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号 合成	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚								
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		液汚								
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		アルカリ	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		湿	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I法	汚	5	4-5	3-4	5	4-5			

受付	2021年2月3日	発行	2021年2月5日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い	
	品名 シルク 1/5.7		
適用規格	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
判定	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)
		物性	合格 不合格
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)
備考	ドライクリーニング: 添付白布は多織交織布を使用 摩擦試験: たて方向に試験実施 洗濯: 0.1%コンパクト洗剤(アタック)を使用 洗濯・水・汗試験の汚染欄 (綿/ナイロン)		



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木史
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8	
	試験方法		101 オフ								
耐光(級)	JIS L 0842		4								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変									
		汚									
		液汚									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変									
		汚									
		液汚									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変								
			汚								
		アルカリ	変								
			汚								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾									
		湿									

受付	2021年2月3日	発行	2021年2月5日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名			
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分: 単色扱い		
	品名 ミク 1/5.7			
	品番	色数 1		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む 合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯・水・汗試験の汚染欄 ()			

1	2	3	4	5	6	7	8

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
		中部事業所	
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	