


試験項目	生地No. 試験方法	1 2 3 4 5 6 7 8							
		01 OFF WHITE							
耐光(級)	JIS L 0842								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変							
		汚							
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変							
		汚							
汗(級)	JIS L 0848	酸							
		汚							
		アルカリ							
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾							
		湿							
繊維直径の測定 (μm)		羊毛 18.9 カシマ 16.4							
混用率(%)		JIS L 1030 羊毛 94.1 カシマ 5.9							
生地見本									

受付	2023年8月9日	発行	2023年8月28日
納入先	会社名		
	地名・店名 MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	澤田株式会社	
	部課名	原糸企画管理部	
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544	
品名・品番	担当者	森下	
	製品区分: 品名 LUNA 1/15	配色区分: 色数 1	
判定	適用規格		
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む	
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格	
	生地検査 染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
	物性	合格 不合格	
備考	ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
	洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( )		
検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7 TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124		



試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		08 BLACK							
耐光(級)	JIS L 0842									
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変								
		汚								
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変								
		汚								
汗(級)	JIS L 0848	酸								
		変								
		汚								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾								
		湿								
繊維直径の測定 (μm)			羊毛 18.8 カンミヤ 16.2							
混用率(%)			JIS L 1030 羊毛 93.8 カンミヤ 6.2							

受付	2023年8月17日	発行	2023年8月28日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
品名・品番	製品区分:	配色区分:		
	品名 LUNA 1/15	品番 色数1		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
備考	洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( )			



検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所		
	愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7		
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124			