

試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		SPONGE WOOL							
耐光(級)	JIS L 0842									
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変								
		汚								
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変								
		汚								
汗(級)	JIS L 0848	酸								
		変								
		汚								
		アルカリ								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾								
		湿								
洗濯寸法変化率(%)	JIS L 1930	たて	-4.8							
	C3N法	平	-3.0							
	JIS L 1930	たて	-8.0							
ドライ寸法変化率(%)	JIS L 1931	たて	-1.4							
	F2法	ワッブル	-1.3							
	JIS L 1076 A法	5h	2							
ピリング(級)										

受付	2024年3月7日	発行	2024年3月13日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
納入者	商品コード			
	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	TQC DELIVERY UNIT		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
担当者	森下			
品名・品番	製品区分:	配色区分:		
	品名 SPONGE WOOL			
品番	色数 1			
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
		合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
ホルムアルデヒド		合格 (0色) 不合格 (0色)		
備考	依頼者様お申し出混用率: WOOL40% POLYAMIDE40% AC20% 商業用ドライクリーニング(JIS L1931より)は次の処理条件を表す 溶剤:石油系 トライソープの使用:有 洗浄時間:10分間 乾燥方法:タンブル乾燥 仕上げ:無 洗濯・水・汗試験の汚染欄 ()			

1	2	3	4	5	6	7	8
生地見本							

検査機関	一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター	発行責任者	担当者
	中部事業所	川原	鈴木
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。無断複写転用を禁じます。