


*本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検	項目	試験方法\試料No.	1.	2.				
			寸法変化率(%)	依頼者指定の方法	たて	-15.6	-11.7	
よこ	-0.4	3.7						
変退色(級)	5	5						
形状変化	変化認めず	変化認めず						
査								
結								
果								

備考:
寸法変化率: JIS-L-1930 C3M 平干し 衦使用



納入先	会社名	
	地区・店名	MD
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	澤田(株)
	所在地	泉大津市千原町2-2-19 (TEL) 0725-33-5544
品名・品番	担当者	山本
	KING BEAR 1/52	
	No. 1: 14G-2P No. 2: 14G-2P(ソレシグ)	色数 2
判定	添付白布	
	適用規格	_____
	製品検査	_____
	生地検査	_____
一般財団法人 ボーケン品質評価機構 大阪事業所		発行担当者 岡田 発行責任者
受付	2015年 5月 7日	No. 20215007614-1(完)
発行	2015年 5月 14日	