Nissenken

# 品　質　検　査　報　告　書

報告書No.　DCB17-T20785　（　1　/　1　）

| 試験項目 | 試験方法 | | 生地No. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 539(8G-1PLY) | | | | | | | |
| 耐光(級) | JIS L 0842 | | | | | | | | | |
| 洗　濯（級） | JIS L 0844 A-2号 | 変 | | | | | | | | |
| | | 汚 | | | | | | | | |
| | | 液汚 | | | | | | | | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 | 変 | | | | | | | | |
| | | 汚 | | | | | | | | |
| | | 液汚 | | | | | | | | |
| 汗（級） | JIS L 0848 | 酸 変 | | | | | | | | |
| | | 酸 汚 | | | | | | | | |
| | | アルカリ 変 | | | | | | | | |
| | | アルカリ 汚 | | | | | | | | |
| 摩擦（級） | JIS L 0849 II形 | 乾 | | | | | | | | |
| | | 湿 | | | | | | | | |
| 洗濯寸法変化率(%) | JIS L 1930 C4H 平 | たて | -6.2 | | | | | | | |
| | | よこ | 3.3 | | | | | | | |
| 洗濯寸法変化率(%) | JIS L 1930 C4N 平 | たて | -12.8 | | | | | | | |
| | | よこ | 17.5 | | | | | | | |

| 生地見本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [redacted] | | | | | | | |

| 受付 | 平成29年5月18日 | 発行 | 平成29年5月22日 |
|---|---|---|---|
| 納入先 | 会社名 | | |
| | 地名・店名 MD | | |
| | 分類コード | | |
| | 商品コード | | |
| 納入者 | 納入者コード | | |
| | 会社名 | 澤田株式会社 | |
| | 部課名 | 原糸企画管理部 | |
| | 所在地 | 大阪府泉大津市千原町2-2番19号<br>TEL 0725-33-5544 | |
| | 担当者 | 山本 | |

品名・品番

製品区分：婦人　　配色区分：単色扱い

品名 SHARLY CARN(8G-1PLY)

品番　　色数1

判定

| 適用規格 | | | |
|---|---|---|---|
| 製品検査（1点検査） | 合格　不合格　~~表示不適~~<br>~~耐洗濯性及び寸法変化率を含む~~ | | |
| (ホルムアルデヒド) | 合格　~~不合格~~ | | |
| 生地検査 染色堅ろう度 | 合格　(0色) | 不合格 | (0色) |
| 生地検査 物性 | 合格　~~不合格~~ | | |
| 生地検査 ホルムアルデヒド | ~~合格~~　(0色) | 不合格 | (0色) |

備考

洗濯・水・汗試験の汚染欄（　綿/ナイロン　）

検査機関

一般財団法人
ニッセンケン品質評価センター
中部事業所

| 発行責任者 | 担当者 |
|---|---|
| 尾山 | 近藤 |

愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7

TEL　0586-45-6477　FAX　0586-45-9124

本報告書に記載の検査結果は供試試料に対するものであり荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。 無断複写転用を禁じます。

形式：B