


試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		[1/2.3]	[1/4.6]	[1/6.5]	[1/10]				
耐光(級)	JIS L 0842									
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変汚								
		液汚								
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変汚								
		液汚								
汗(級)	JIS L 0848	酸								
		変汚								
		アルカリ								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾								
		湿								
洗濯寸法変化率(%)	JIS L 1930	たて	0.7	1.2	-0.7	-1.0				
	C4M法	平	よこ	0.7	0.0	0.7	0.5			
	JIS L 1930	たて	-1.2	-2.5	-1.0	-1.3				
	C4M法	ダブル	よこ	-0.2	-0.7	-0.3	-0.7			
洗濯寸法変化率(%)	ISO 06330	たて	-0.5	-0.2	-0.2	-0.5				
	4M	平	よこ	0.2	-0.2	0.0	0.2			
	ISO 06330	たて	-2.2	-1.3	-2.3	-1.0				
	4M	ダブル	よこ	-0.8	-1.3	-0.7	-1.0			
ドライ寸法変化率(%)	JIS L 1931	たて	0.2	-1.0	-0.3	0.2				
	F1法	よこ	0.3	0.5	0.0	0.2				
ドライ寸法変化率(%)	ISO3175-2	たて	0.2	-0.2	0.0	-1.5				
	P1法	よこ	-0.2	-0.3	-0.7	0.0				
ピリング(級)	JIS L 1076 A法	5h	4.5	4.5	4.5	4.5				
ピリング(級)	ISO 12945-2 (マーチンゲール法)	2000回	5	5	5	5				

受付	2023年2月9日		発行	2023年2月13日		
納入先	会社名					
	地名・店名 MD					
	分類コード					
	商品コード					
納入者	納入者コード					
	会社名	澤田株式会社				
	部課名	原糸企画管理部				
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544				
担当者	南川					
品名・品番	製品区分:	配色区分:				
	品名 ECO LILY					
品番	色数 4					
判定	適用規格					
	製品検査 (1点検査)	合格	不合格	表示不適		
	(ホルムアルデヒド)	耐洗濯性及び寸法変化率を含む				
		合格	不合格			
	生地検査	染色堅牢度	合格	(0色)	不合格	(0色)
		物性	合格	不合格		
ホルムアルデヒド		合格	(0色)	不合格	(0色)	
備考	洗濯・水・汗試験の汚染欄 ()					



検査機関	一般財団法人	発行責任者	担当者
	ニッセンケン品質評価センター	川原	鈴木
	中部事業所		
愛知県一宮市今伊勢町新神戸字郷東7			
TEL 0586-45-6477		FAX 0586-45-9124	