


試験項目	生地No.		1	2	3	4	5	6	7	8
	試験方法		LILICO							
耐光(級)	JIS L 0842									
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変汚								
		液汚								
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変汚								
		液汚								
汗(級)	JIS L 0848	酸								
		変汚								
		アルカリ								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾								
		湿								
洗濯寸法変化率(%)	JIS L 1930 C4M法	たて	4.0							
		よこ	0.7							
ドライ寸法変化率(%)	JIS L 1931 F1法	たて	-2.8							
		よこ	-1.3							
ピリング(級)	JIS L 1076 A法	5h	5							
混用率(%)	JIS L 1030	綿	100							

受付	2023年3月30日	発行	2023年4月4日	
納入先	会社名			
	地名・店名 MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	澤田株式会社		
	部課名	原系企画管理部		
	所在地	大阪府泉大津市千原町2-2番19号 TEL 0725-33-5544		
	担当者	南川		
品名・品番	製品区分:	配色区分:		
	品名 LILICO			
	品番	色数 1		
判定	適用規格			
	製品検査 (1点検査)	合格 不合格 表示不適 耐洗濯性及び寸法変化率を含む		
	(ホルムアルデヒド)	合格 不合格		
	生地検査	染色堅牢度	合格 (0色) 不合格 (0色)	
		物性	合格 不合格	
		ホルムアルデヒド	合格 (0色) 不合格 (0色)	
備考	洗濯・水・汗試験の汚染欄 ( )			



生地見本  
NQE NQE

検査機関

一般財団法人 ニッセンケン 品質評価センター  
中部事業所  
愛知県一宮市伊勢町新神戸字郷東7  
TEL 0586-45-6477 FAX 0586-45-9124

発行責任者 担当者  
川原 鈴木