

NETANTIDERAPANT

Vernis antidérapant sur béton, ciment, peinture



Fabriqué
en France



Phase
solvant



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau

CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 6a (NFT 36 005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.3

AVANTAGES :

- Rend antidérapant les surfaces lisses
- Résiste aux chocs et aux rayures

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Intérieur, extérieur, terrasse, entrepôt, escalier

Supports : Bois, ciment, peintures

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine polyuréthane - Phase solvant - Monocomposant

Teinte(s) : Incolore

Aspect : Satiné

Densité : 0.96 +/-0.05

Extrait sec :	En poids :	En volume :
	60% +/-2	51% +/-0.5

Rendement théorique : 13 m² / L

Conditionnements : Seau métal
15 - 3 - 1L

Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ae) : 400 g/l (2010) Ce produit contient max 382 g/l COV.

Emissions dans l'air intérieur : A+
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



NETANTIDERAPANT

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application : +6°C - + 30°C.
Le support doit avoir une température d'au moins +3°C au-dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

Outillage : Rouleau laqueur mohair, Rouleau polyester tissé 5 mm - brosse à vernir - spalter

Préparation de surface : Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3 et de la norme NF P 74201.
- Les sols doivent être poreux, secs, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Sur ancienne peinture, s'assurer qu'elle soit bien adhérente puis poncer légèrement pour améliorer l'accroche du vernis.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant : Sans

Dilution : -

Application : Appliquer deux fines couches de NET ANTIDERAPANT en respectant un délai de séchage de 12 heures entre chaque couche. Pour des locaux à fort passage, une troisième couche est nécessaire.

Délai avant recouvrement : 8 heures - 12 heures

Temps de séchage : 3 heures

Nettoyage et entretien : White spirit

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 28/07/2025 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.