

## NETBARDAGE

Peinture de protection et rénovation pour bardage



Fabriqué en France



Phase aqueuse



Extérieur



Application brosse / rouleau / pistolet



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 7b2 (NFT 36 005)

### AVANTAGES :

- Application directe en rénovation
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Séchage rapide

### DESTINATION DU PRODUIT :

**Description :**

Intérieur, extérieur, entrepôt, industrie, magasin, bardage

**Supports :**

Tôles et panneaux prélaqués, anciennes peintures, acier galvanisé

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

**Composition :**

Résine polyacrylique - phase aqueuse - monocomposant

**Teinte(s) :**

Blanc - Autres teintes

**Aspect du film sec :**

Satin

**Densité :**

1.27 +/-0.05

**Extrait sec :**

En poids :

58% +/-2

En volume :

46% +/-2

**Rendement théorique :**

9 m<sup>2</sup>/L

**Conditionnement :**

Seau métal

15 - 2.5 - 1L

**Teneur en COV /**

**Emissions dans l'air intérieur :**

Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/d : 130g/l 2010

Ce produit contient au maximum 20g/l de COV

A+



## NETBARDAGE

### CONDITIONS D'APPLICATION :

<b>Températures d'application :</b>	+10°C - +30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
<b>Humidité relative :</b>	< 85%
<b>Outils :</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless  - Les supports doivent être secs, propres, dépoussiérés et exempts de saletés grasses. - Lavage haute pression, sécher. - Eliminer l'ensemble des parties non adhérentes, rouilles par grattage et/ou brossage.
<b>Préparation de surface :</b>	Dépoussiérer. - Effectuer un traitement antimousse si nécessaire - Sur bardage ancien et en acier galvanisé : appliquer une couche de NETFIXMETAL. Respecter les temps de séchage du primaire.
<b>Préparation du produit :</b>	Produit prêt à l'emploi

### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

<b>Diluant :</b>	Sans
<b>Dilution :</b>	-
<b>Application :</b>	Appliquer une à deux couches de NETBARDAGE en respectant un temps de séchage de 5 heures entre deux couches.
<b>Délai avant recouvrement :</b>	5 heures
<b>Temps de séchage :</b>	1 heure
<b>Nettoyage et entretien :</b>	Eau

### HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.