

NETBOIS LAQUE

Laque biosourcée pour bois intérieur et extérieur



Fabriqué en France



Phase solvant



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 4a (NFT 36 005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- Peinture laque biosourcée pour supports bois
- Contient 58% de Carbone Biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640
- Blancheur durable
- Garnissante et opacifiante

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Intérieur, extérieur, porte, fenêtre, abri de jardin, palissade, garde corps
Supports : Portes, boiserie, fenêtres, huisseries métalliques

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine glycérophthalique biosourcée - Phase solvant - monocomposant

Teinte(s) : Blanc - Autres teintes

Aspect du film sec : Mat - Velours

Densité : 1.62 +/-0.05

Extrait sec : En poids : 81% +/-2 En volume : 66% +/-2

Rendement théorique : 11 m² / L

Conditionnement : Seau métal
15 - 3 - 1 L

Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur : Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/d : 300g/l 2010
Ce produit contient au maximum 300g/l de COV
A+

NETBOIS LAQUE

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+10°C - +30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Humidité relative :	
Outillage :	Brosse, rouleau laqueur haute densité polyester tissé 4 mm Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1 - Les supports doivent être secs, propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. - Eliminer les parties non adhérentes, dépoussiérer. - Lessiver et rincer les supports - Dégraisser et brosser les supports en acier, puis appliquer NETFIXMETAL
Préparation de surface :	
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	
Application :	Sur supports bois : appliquer une à deux couches de NETBOIS LAQUE. Sur acier et anciens glycéro non poncés : Appliquer une couche de NETFIXMETAL puis une à deux couches de NETBOIS LAQUE.
Délai avant recouvrement :	Sur supports non peints : 4 à 6 heures Sur supports déjà peints : 24 heures
Temps de séchage :	6 heures
Nettoyage et entretien :	White spirit / Diluant NETBOIS LAQUE

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 20 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.