

NET HYDROFUGE

Peinture anti-humidité 2en1 pour murs et plafonds intérieurs, spécial salle de bain



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur



Application
brosse / rouleau



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 7b2 (NFT 36 005)
Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- 2 en 1 : Impression et finition
- Isole le support de l'humidité
- Film épais et dur

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Mur, Intérieur, salle de bain, cuisine
enduit, carreaux et plaques de plâtre, fibre de verre, bois, anciennes peintures

Supports : ...

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine acrylique - phase aqueuse - monocomposant

Teinte(s) : Blanc

Aspect du film sec : Satin

Densité : 1.27 +/- 0.05

Extrait sec : En poids : 55% +/-2 En volume : 43% +/-2

Rendement théorique : 8 m² / L

Conditionnement : Seau plastique
10 - 3 - 1

Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur : Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/i : 140g/L 2010
Ce produit contient au maximum 16g/L de COV
A+

NET HYDROFUGE

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+ 10°C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Outillage :	Rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse polyester Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1. - Les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. - Vérifier le taux d'humidité du support. Au delà de 50% d'humidité, nous consulter. - Gratter et broser les anciens fonds farinants - Traiter les traces de moisissures à l'aide d'un produit adapté (eau de javel - vinaigre blanc)
Préparation de surface :	
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	- Bien mélanger la peinture avant application.
Application :	En primaire : appliquer une couche de NET HYDROFUGE En finition : appliquer deux couches de NET HYDROFUGE en respectant un délai de séchage de 12 heures entre les couches.
Délai avant recouvrement :	12 heures
Temps de séchage :	1 heure
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.