

NETMARQUAGE

Peinture de sol spéciale signalisation et marquage routier



Fabriqué
en France



Phase
solvant



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau / pistolet

CLASSIFICATION AFNOR : I – Classe 4a (NF T 36005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- Spécial traçage au sol
- Séchage rapide
- Intérieur et extérieur
- Facile à appliquer

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Intérieur, extérieur, parking,
bordures de trottoirs, fléchage

Supports : Béton, enduit, chape à base de liants hydrauliques, asphalte, enrobés
parfaitement stabilisés

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine alkyde modifiée - phase solvant - monocomposant

Teinte(s) : Blanc - jaune - autres teintes

Aspect du film sec : Brillant

Densité : 1.43 +/-0.05

Extrait sec : En poids : En volume :

74 % ± 4 55% ± 4

Rendement théorique : 5 m² / Kg

Conditionnement : Seau métal
5Kg



NETMARQUAGE

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+5°C - +35°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Humidité relative :	< 75%
Outillage :	Brosse Rouleau Pistolet airless
Préparation de surface :	Conforme aux prescriptions du DTU en vigueur. - Les supports doivent être propres, dépoussiérés, secs et cohérents.
Préparation du produit :	Produit à diluer

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	S04
Dilution :	Brosse, rouleau : 0 - 3% Pistolet airless : 0 - 5%
Application :	Appliquer NETMARQUAGE en une couche
Temps de séchage :	15 minutes
Délai avant mise en circulation pédestre :	1 heure
Nettoyage et entretien :	S04

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.