

NETOFLEX

Peinture de protection contre la pollution des façades



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Extérieur



Application rouleau

CLASSIFICATION AFNOR : I – Classe 7b2 (NF T 36005)

Classe D3 I1 (NF T 84403)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- Revêtement pour façade semi-épais
- Murs neufs, anciens
- Masque le faïençage et les micro-fissures
- Haute résistance aux intempéries

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Extérieur, façade, bâtiment publique, monument

Supports : Béton, maçonnerie, liants hydrauliques,

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Copolymères acryliques - phase aqueuse - monocomposant

Teinte(s) : Blanc

Aspect du film sec : Mat satiné poché

Densité : 1.45 +/-0.05

Extrait sec : En poids : 75 % ± 2 % En volume : 63 % ± 2 %

Rendement théorique : 40 m² /Kg

Conditionnement : Seau plastique
20Kg



NETOFLEX

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+5°C - +35°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Humidité relative :	< 75%
Outillage :	Brosse Rouleau
Préparation de surface :	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1. - Brosser, dépeussier et reboucher les supports. - Sur fonds peu ou non absorbants et anciennes peintures : appliquer une couche de NETIFIX - Sur fonds poreux : appliquer une couche de FELIMPRIM (nous contacter)
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	-
Délai avant recouvrement :	12 heures - 24 heures
Temps de séchage :	3 heures
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.