

NETOITURE

Peinture toiture de protection et de rénovation



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Extérieur



Application
brosse / rouleau / pistolet



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 7b2 (NFT 36 005)

AVANTAGES :

- Assure une protection et une étanchéité durable
- Idéal pour la rénovation des toitures neuves ou anciennes
- Excellente résistance aux U.V et aux intempéries

DESTINATION DU PRODUIT :

Description :	Extérieur
Supports :	Anciennes tôles, anciennes peintures, ardoise en fibre synthétique, zinc ancien

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition :	Résine polyacrylique - phase aqueuse - monocomposant	
Teinte(s) :	Ardoise - Chataigne - Autres teintes	
Aspect du film sec :	Satin	
Densité :	1.25 +/-0.05	
Extrait sec :	En poids : 55% +/-2	En volume : 44% +/-2
Rendement théorique :	7 m ² /Kg	
Conditionnement :	Seau métal 15Kg - 2.5L	
Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur :	Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/i : 140g/l 2010 Ce produit contient au maximum 19g/l de COV A+	

NETOITURE

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	10°C - 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Outillage :	Rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet airless
Préparation de surface :	Retirer les mousses. Sur anciennes tôles, sabler ou broser les traces de rouilles et retirer les parties non adhérentes. Sur anciennes peintures ou zinc, poncer et lessiver soigneusement. Laisser sécher.
Préparation du produit :	Produit à diluer

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Eau
Dilution :	Brosse, rouleau : 10 à 20% pour la 1e couche - 5 à 10% pour la 2e couche Pistolet airless : 15% (diam. buse 13 à 19 - Pression 80 à 150 bars) Sur anciennes peintures : appliquer deux couches de NETOITURE. Respecter un délai de séchage de 5 heures entre chaque couche.
Application :	Sur anciennes tôles rouillées : appliquer une couche de NETFIX METAL puis une à deux couches de NETOITURE. Sur plaques ondulées : appliquer un fixateur, laisser sécher puis appliquer deux couches de NETOITURE.
Délai avant recouvrement :	4 heures - 5 heures
Temps de séchage :	1 heure
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 20 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.