

NETOPOXY

Peinture sol époxy intérieur, garages, parking, ateliers



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur



Application
brosse / rouleau

CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 6b (NFT 36 005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.3

AVANTAGES :

- Formule à l'eau, sans odeur
- Résistant à l'abrasion et à l'usure
- Adapté pour les chantiers à hautes exigences sanitaires et environnementales

DESTINATION DU PRODUIT :

Description :

Intérieur, trafic important, local Industriel, garage, parkings, ateliers, magasins

Supports :

Sols bétons, ciment, anciennes peintures adhérentes
Sont exclus : Chapes anhydrites, ragréages

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition :

Résine époxy - Phase aqueuse - Bi composant

Teinte(s) :

Gris ciment - gris cendre - gris perle - Autres teintes

Aspect du film sec :

Demi-brillant

Densité :

1.31 +/- 0.05

Extrait sec :

En poids :
60% +/-2

En volume :
47% +/-2

Rendement théorique :

7 m² / Kg

Conditionnement :

Seau métal
Kit 20 - 5 - 1 Kg

Teneur en COV /

Emissions dans l'air intérieur :

Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont
de : Cat. A/j : 140g/L 2010
Ce produit contient au maximum 4 g/l de COV
A+



NETOPOXY

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+10 °C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Outillage :	Rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse polyester Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3 - Les sols doivent être secs, cohésifs, non gras et propre. - Sur chapes neuves, éliminer les traces de laitances avec NETOROX. - Retirer les traces de graisses avec NETPREPASOL - Dépolir les surfaces brillantes - Sur fonds non poreux, appliquer une couche de NETSOLPRIM EPOX et laisser sécher avant application de NETOPOXY.
Préparation de surface :	
Préparation du produit :	Produit bi-composant à mélanger Mélanger la base (composant A) à l'aide d'un malaxeur électrique ou pneumatique à faible rotation (300 trs/mn maximum). Incorporer la totalité du durcisseur (composant B) à la même vitesse. Mélanger pendant 1 minute. Diluer le mélange base + durcisseur dans le même seau avec 5% d'eau maximum. Le mélange doit se faire avec l'hélice dans le bas du bidon, ne pas faire de va et vient vers le haut cela crée des bulles. Réaliser le mélange dans le seau de la base. Ne pas utiliser de bac ou tout autre outils pour la préparation du mélange.
Délai de murissement du mélange avant application :	Ne pas laisser reposer
Durée d'utilisation du mélange :	1 heure. Attention le premier mélange ne pourra plus être utilisé pour la seconde couche.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Eau
Dilution :	5%
Application :	Appliquer NETOPOXY en deux couches en respectant un délai de séchage de 12 heures à 48 heures entre chaque couche.
Délai avant recouvrement :	12 heures - 48 heures
Temps de séchage :	6 heures
Délai avant mise en circulation piétonne :	72 heures après application de la dernière couche
Nettoyage et entretien :	Eau immédiatement après utilisation.

NETOPOXY

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Réservé aux utilisateurs professionnels.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

Pour conserver toutes les propriétés d'un sol peint, il est important d'assurer un entretien adapté et régulier.

Sol fraîchement peint : Le premier nettoyage du sol peint ne pourra se faire qu'après réticulation complète du film de peinture.

Selon le produit et les conditions de température et d'humidité des locaux, cette période peut varier de 7 jours à un mois.

Produits d'entretien : Ne pas utiliser de détergents concentrés (fortement acides ou basiques), ni de solvants organiques puissants (acétone, MEK, trichloréthylène, etc).

Utiliser des produits au pH neutre adaptés à tous les environnements (dilution selon les indications du fournisseur). Dans tous les cas, procéder à un essai préalable, sur un échantillon limité mais représentatif de la surface à traiter. Ne pas nettoyer à la vapeur.

Matériel d'entretien : Une simple serpillière peut suffire pour une petite surface. Les brosses des machines rotatives et autolaveuses doivent être équipées de disques non-abrasifs.

La présente fiche technique, en date du 24/09/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.