

## NETOXIL

Peinture façade extérieure universelle



Fabriqué  
en France



Phase  
aqueuse



Extérieur



Application  
brosse / rouleau / pistolet

CLASSIFICATION AFNOR : I – Classe 7b2 (NF T 36005)

Classe D2(NF T 84403)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

### AVANTAGES :

- Peinture extérieure murs et ravalement
- Haute résistance à l'humidité et aux salissures
- Excellente adhérence
- A base de résine siloxane

### DESTINATION DU PRODUIT :

<b>Description :</b>	Extérieur
<b>Supports :</b>	Enduits de liants hydrauliques, béton et dérivés, anciennes peintures adhérentes Sont exclus : Anciennes peintures non adhérentes

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

<b>Composition :</b>	Emulsions acryliques et siloxaniques - Phase aqueuse - monocomposant	
<b>Teinte(s) :</b>	Blanc - autres teintes	
<b>Aspect du film sec :</b>	Mat garnissant	
<b>Densité :</b>	1.06 +/-0.05	
<b>Extrait sec :</b>	En poids : 70 % ± 2 %	En volume : 52 % ± 2 %
<b>Rendement théorique :</b>	2.5 m <sup>2</sup> / Kg	
<b>Conditionnement :</b>	Seau plastique 20Kg	



## NETOXIL

### CONDITIONS D'APPLICATION :

<b>Températures d'application :</b>	+5°C - +35°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
<b>Humidité relative :</b>	< 75%
<b>Outillage :</b>	Brosse Rouleau Pistolet airless
<b>Préparation de surface :</b>	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1. - Brosser, dépeussier et reboucher les supports. - Les parties métalliques seront recouvertes d'un primaire antirouille. - Sur fonds déjà peints et en bon état : éliminer les parties non adhérentes, lessiver et rincer soigneusement. Dépolir les anciennes peintures laquées. - Sur les fonds déjà peints et en mauvais état (décollements importants, craquèlements...) : décapier, dépeussier.
<b>Préparation du produit :</b>	Produit à diluer

### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

<b>Diluant :</b>	Eau
<b>Dilution :</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless : 0 – 5%
<b>Délai avant recouvrement :</b>	6 heures
<b>Temps de séchage :</b>	1 heure
<b>Nettoyage et entretien :</b>	Eau

### HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.