

NETRUST

Peinture laque antirouille spécial fer



Fabriqué
en France



Phase
solvant



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau / pistolet

CLASSIFICATION AFNOR : I – Classe 4a (NF T 36005)

AVANTAGES :

- Finition soignée, haute qualité
- Protection contre la corrosion
- Aspect brillant
- Résistance aux conditions extérieures

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Intérieur, extérieur, fer, mobilier de jardin, mobilier urbain, portail

Supports : Métaux ferreux
Sont exclus : Métaux non ferreux, acier galvanisé, acier métallisé

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine alkyde - Phase solvant - Monocomposant

Teinte(s) : Blanc - noir - autres teintes

Aspect du film sec : Brillant

Densité : 1.30 +/-0.05

Extrait sec : En poids : 72 % ± 2 % En volume : 58 % ± 2 %

Rendement théorique : 8 m² / Kg

Conditionnement : Seau métal
25 - 5 - 1Kg



NETRUST

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+5°C - +30°C
Humidité relative :	La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée. < 75%
Outils :	Brosse, rouleau, Pistolet pneumatique, Pistolet airless
Préparation de surface :	Les supports doivent être exempts de traces de graisse, calamine ou rouille écaillante. - Dégraisser à l'aide de solvants chlorés ou aromatiques ou de lessives alcalines - Décaper l'acier de préférence par jets d'abrasifs au degré de soin DS 2. - Les anciennes peintures doivent être lessivées et dépolies au papier de verre. Les parties nues doivent être reprises au NETRUST.
Préparation du produit :	Produit à diluer

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	White Spirit
Dilution :	Brosse, rouleau , pistolet airless: 0 à 5% Pistolet pneumatique : 10 – 20 %
Délai avant recouvrement :	48 heures
Temps de séchage :	8 heures
Nettoyage et entretien :	White spirit

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.