

NETSOLCRYL

Peinture sol anti poussières intérieur et extérieur, vestiaires, locaux techniques



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 7b2 (NFT 36 005)
Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.3

AVANTAGES :

- Facile à appliquer et prêt à l'emploi
- Remise en service des sols en 3 heures
- Sans odeur

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Sol, Intérieur, extérieur, trafic léger, local technique, vestiaires, sanitaires, couloir, hall d'entrée

Supports : Béton, ciment, bois, métaux ferreux, ancienne peinture

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine acrylique - phase aqueuse - monocomposant

Teinte(s) : Blanc - Gris lumière - Autres teintes

Aspect du film sec : Satin

Densité : 1.26 +/-0.05

Extrait sec : En poids : 47% +/-2 En volume : 33% +/-2

Rendement théorique : 7 m²/ L

Conditionnement : Seau métal
20 - 5 - 1

Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur : Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/i : 140g/l 2010
Ce produit contient au maximum 72g/l de COV
A+



NETSOLCRYL

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+10 °C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Humidité relative :	< 75%
Outillage :	Rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse polyester Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3. - Les sols doivent être secs, cohérents et non gras. - Sur chapes neuves, éliminer les traces de laitances avec NETOROX. - Retirer les traces de graisses avec NETPREPASOL
Préparation de surface :	- Sur anciennes peintures, s'assurer de la bonne cohésion du film de peinture. Le cas contraire, éliminer les parties non adhérentes et/ou écaillées. Nettoyer, dépolir et dépeussier avant remise en peinture. - Sur sols bois : poncer et dépeussier - Sur sol métal : dégraisser et brosser soigneusement avant application d'un primaire anticorrosion.
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	-
Application :	Sur béton, ciment, bois : appliquer 2 couches de NETSOLCRYL en respectant un délai de séchage de 1 heure entre chaque couche. Sur métaux ferreux : appliquer une couche de NETFIX METAL et laisser sécher. Appliquer une couche de NETSOLCRYL.
Délai avant recouvrement :	1 heure
Temps de séchage :	1 heure
Délai avant mise en circulation pédestre :	3 heures
Nettoyage et entretien :	Eau immédiatement après utilisation

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.