

NETANTIDERAPANT HYDRO

Vernis hydro antidérapant sur béton, ciment, peinture



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 6a (NFT 36 005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.3

AVANTAGES :

- Rend antidérapant les surfaces lisses
- Résiste aux chocs et aux rayures

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Intérieur, extérieur, terrasse, entrepôt, escalier

Supports : Bois, ciment, peintures

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine polyuréthane acrylique - Phase aqueuse - Monocomposant

Teinte(s) : Incolore

Aspect du film sec : Satiné

Densité : 1.04 +/-0.05

Extrait sec : En poids : 36% +/-2
En volume : 31% +/-2

Rendement théorique : 10 m² / L

Conditionnement : Seau plastique
15 - 3 - 1 L

Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur : Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/i : 140g/L 2010
Ce produit contient au maximum 80g/L de COV
A+

NETANTIDERAPANT HYDRO

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+6°C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Humidité relative :	
Outillage :	Rouleau laqueur mohair, Rouleau polyester tissé 5 mm - brosse à vernir - spalter Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3 et de la norme NF P 74201.
Préparation de surface :	- Les sols doivent être poreux, secs, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. - Sur ancienne peinture, s'assurer qu'elle soit bien adhérente puis poncer légèrement pour améliorer l'accroche du vernis
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	-
Application :	Appliquer deux fines couches de NET ANTIDERAPANT HYDRO en respectant un délai de séchage de 12 heures entre chaque couche. Pour des locaux à fort passage, une troisième couche est nécessaire.
Délai avant recouvrement :	3 heures
Temps de séchage :	2 heures
Délai avant mise en circulation piétonne :	4 heures
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.