

VERNIS BÉTON HYDRO

Vitrificateur hydro pour sols béton, intérieur et extérieur



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 6a (NFT 36 005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.3

AVANTAGES :

- Formule à l'eau
- Facilite l'entretien des sols bétons
- Résiste aux détergents de nettoyage
- Résiste aux chocs et aux rayures

DESTINATION DU PRODUIT :

Description :	Intérieur, extérieur, atelier, magasin, séjour
Supports :	Sols bétons, peintures

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition :	Résine polyuréthane acrylique - Phase aqueuse - Monocomposant	
Teinte(s) :	Incolore	
Aspect du film sec :	Mat - satin - Brillant	
Densité :	1.04 +/- 0.05	
Extrait sec :	En poids : 32% +/-0.05	En volume : 28% +/-0.05
Rendement théorique :	10 m ² / L	
Conditionnement :	Seau plastique 15 - 3 - 1 L	
Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur :	Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/e : 130g/L 2010 Ce produit contient au maximum 94g/L de COV A+	



VERNIS BETON HYDRO

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+6°C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Outils :	Rouleau laqueur mohair, Rouleau polyester tissé 5 mm - brosse à vernir - spalter Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3 et de la norme NF P 74201.
Préparation de surface :	- Les sols doivent être secs, cohérents et non gras. - Sur chapes neuves, éliminer les traces de laitances avec NETOROX. - Retirer les traces de graisses avec NETPREPASOL
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	
Application :	Appliquer une à deux fines couches de VERNIS BETON HYDRO. Laisser sécher 8 à 12 heures entre chaque couche. Ne pas excéder 48 heures entre la 1e et la 2e couche. Pour les locaux à fort passage, nous vous conseillons d'appliquer 3 fines couches. Pour la finition mat, nous vous recommandons d'appliquer la première couche en satin ou brillant pour éviter les traces blanches.
Délai avant recouvrement :	4 heures
Temps de séchage :	1 heure
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.