

HYPERTELA

Tela de poliéster não tecido de 50 gramas



Descrição

Tela de poliéster não tecido de 50 gramas para a armadura de membranas impermeabilizantes.

Usos admitidos

- Reforço de pontos singulares, como, ângulos, juntas de dilatação, fissuras ativas, juntas de isolamento,
- Reforço de todas as uniões e encontros entre materiais heterogéneos e coeficientes de distintas dilatações.
- Armadura de membranas impermeabilizantes

Aplicação

Para mais informação consultar Anexo 1.

- Hypertela utiliza-se impregnada entre capas de Hyperdesmo, Hyperdesmo-F, Hyperfloor-2k...
- Condições atmosféricas de posta em obra segundo a membrana a ser utilizada.
- Recortar com tesouras a quantidade necessária para a zona a tratar e colocar a armadura sobre a primeira capa de membrana líquida fresca.
- Assegurar o bom solape entre distintas partes.
- Ajudar a impregnação e aderência da tela com o produto com a ajuda dum rolo / trincha
- Aplicar uma segunda capa de membrana de impermeabilização depois da secagem da primeira e comprovada a sua total aderência da tela.

Apresentação

Rolos de 1,05m. x 100m.

Dados Técnicos

- Peso por área unitária: -5% (DIN EN 29073-1)
- Grosso: +-10% (EN ISO 9073-2)
- Max. resistência tensão: -10% (DIN EN 29073-3)

Dados técnicos do produto

CONCEITOS	RESULTADOS
Peso	50g/m ²
Grosso	0,43mm
Max resistência tração longitudinal	60N/50mm
Max resistência tração transversal	60N/50mm
Elasticidade longitudinal	20%
Elasticidade transversal	20%
Encolhimento longitudinal	<3,3%
Encolhimento transversal	<3,3%



Hypertela

As informações que figuram, servem de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos actuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variação na informação dada, por isso nossa garantia limita-se a do produto subministrado. Para qualquer duvida, contactar nosso departamento técnico.