

## Euro 100

### Cimento elástico transitável.

#### Descrição:

Impermeabilizante elástico bi-componente a base de cimento e resina acrílica.

*Componente A* : Emulsão acrílica modificada, que confere uma elevada elasticidade e resistência ao cimento.

*Componente B* : Mistura de cimento, pigmentos, cargas e aditivos especiais.

#### Vantagens:

- Elasticidade superior a 300 %.
- Boa aderência.
- Alta resistência a abrasão.
- Permite a formação de uma película contínua sem juntas e totalmente aderido ao suporte.

#### Aplicação:

*Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.*

- O suporte a tratar deve estar sólido, limpo, seco, isento de partículas não aderidas e o mais uniforme possível.
- Juntar o componente B ao componente A, em partes iguais e misturar de preferência com agitador mecânico, até obter uma argamassa homogénea e sem grumos. O post-life da mistura é de 50 minutos aproximadamente dependendo da temperatura ambiente.
- Aplicar com rolo, pincel, vassoura ou talocha de borracha, de forma uniforme em 2 a 3 camadas até obter a espessura pretendida (2 a 3 mm).
- O produto obtém a sua resistência máxima após 72 horas da sua aplicação.
- Aplicar o produto a temperaturas inferiores a 45 °C e superiores a 5 °C.
- A mistura pode-se fluidificar caso seja necessário, acrescentando um 5 % de água no momento da mistura.

#### Usos recomendados:

- Impermeabilização de terraços e varandas.
- WC, jardineiras, paredes enterradas.

#### Consumo:

2 –3 kg / m<sup>2</sup> consoante o suporte.

#### Apresentação:

Jogos de 30 kg (Comp. A 15 Kg + Comp. B 15 Kg).

#### Cores:

Branco, Cinza Cimento, Vermelho, Verde, Telha.

#### Estabilidade da embalagem:

Consultar ficha de segurança.

#### Transporte e armazenamento:

O componente A, 12 meses na sua embalagem de origem.

O componente B, 6 meses em local seco.

#### Precauções:

Consultar ficha de segurança.

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.