



Acrinova

Tinta acrílica mate anti musgo, para a proteção e impermeabilização de paredes exteriores

Acrinova é uma tinta aquosa de aspeto mate, a base de um copolímero acrílico puro, para a proteção de fachadas expostas a situações climáticas rigorosas: zonas marítimas, ambientes com alta pluviosidade, etc. Este produto devido a sua origem, possui característica foto-reticulável, o que confere resistência a formação de fissuras, devido a sua capacidade de alongação e recuperação. Importa salientar a sua inalterável brancura, cobertura e isenta de odor, enquadrando-se como uma pintura ecológica, cuja imposição no mercado, está a aumentar.

Por outra parte, está dotada de uma eficaz proteção fungicida anti musgo, anti algas, necessário em climas de elevada humidade.

Usos

Sobre uma ampla gama de materiais de construção (argamassas, betão, fibrocimento, etc), oferecendo uma proteção eficaz e um fino e estético acabamento.

Entre as suas qualidades, salientamos a sua utilidade como acabamento sobre os elastómeros de impermeabilização, dotando a superfície, dureza precisa e proteção de sujidades prematuras.

Preparação da superfície

- a) Sobre a superfície limpa e seca, aplicar uma demão de Astergumfix, conforme orientações do fabricante e, transcorrido a sua secagem, aplicar duas a três demãos de Acrinova.
- b) Acabamento sobre elastómero: Aplicar uma ou duas demãos de Acrinova, transcorrido 12-24 horas desde a última camada do elastómero.

Este produto não deve aplicar-se em clima muito quente nem em dias de excessiva humidade. Não aplicar com temperaturas inferiores a -6° C nem superiores a 35°C.

Dados físicos e de aplicação:

Aspeto: Mate

Cores: branco e cores claras

Secagem ao tato (22°C-60%HR): 45'-60' min.

Repintura (22°C-60%HR): 4-5 horas

Temp. mínima de aplicação: 6-8° C

Rendimento: 8-12 m²/lt.

Densidade (22°C): 1,37+0,05 grs/cc

Viscosidade Brookfield (22° C): R5-60 Rpm: 4900±100cp

Método de aplicação: Trincha, rolo, airless

Diluição e limpeza: Agua

Considerações finais:

Os dados de secagem, repintura e rendimento estão supracitados respectivamente a condições de humidade, temperaturas, absorção do suporte.

Os dados indicados correspondem a uma suposta condição Standard.

Não deve misturar-se este produto com outros aquosos de outra natureza pois, em certas proporções e condições pode-se manifestar incompatibilidade, que conduz ao seu deterioro.

Armazenamento:

Conservar na sua embalagem original e fechado, em local seco e sem geadas. O tempo de armazenamento é de aproximadamente 18 meses desde a sua data de fabricação.

Produto conforme diretiva Europeia 2004/42/EG (Decopaint guideline) relativa a limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV)

O conteúdo máximo de VOC (categoria do produto a/A) em estado para o seu uso é de 5 gr/lit.

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.