

FICHA TECNICA REFERENCIA 27144 AWR

CARACTERISTICAS	CALIFICACION	NORMA UTILIZADA
COMPOSICION TELA	POLIESTER MICROFIBRA 100%	AATCC- 20
RESISTENCIA A LA TENSION (LB-F) (mínimo)		ASTM D-5034
URDIMBRE	50	
TRAMA	50	
MINIMA RESISTENCIA AL RASGO (Nm)		ASTM 1424
URDIMBRE	12	
TRAMA	12	
DESPLAZAMIENTO EN lbf DE LA COSTURA A (6.4 mm) Min		ASTM 434
URDIMBRE	30	
TRAMA	30	
MAXIMO CAMBIO DIMENSIONAL EN %		AATCC 135
URDIMBRE	2.0%	
TRAMA	2.0%	
SOLIDEZ DEL COLOR A		
FROTE SECO HUMEDO	5/5 a 3/5 (depende del tono) 5/5 a 3/5 (depende del tono)	AATCC 8
LAVADO CASERO CAMBIO DE TONO MANCHADO	5/5 a 4/5 (depende del tono) 5/5 a 3/5 (depende del tono)	AATCC 61-2A
PESO M²	116 gr/m ² +/-7%	ASTM D-3776
ANCHO TOTAL	152 +/- 3 cm	ASTM D-3774
TIPO DE ACABADO	Antifluído	

OBSERVACIONES

El antifluído textil es un acabado que permite obtener efectos repelentes al agua y a la suciedad sobre la fibra, evitando la generación de manchas. Sin embargo, no brinda propiedades de impermeabilidad al textil para darle la capacidad de no ser traspasado por el agua u otro líquido.

Debido a la construcción y los hilos de microfibra utilizados en la fabricación de esta referencia no se deben confeccionar prendas talladas al cuerpo o utilizar puntadas ubicadas muy en los bordes de la tela en la confección de las prendas.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

1. Lavado suave a mano, o en máquina con ciclo suave.
2. Lavar únicamente con colores similares.
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados.
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No lavar en seco, no utilizar limpiadores a base de solventes, ni agentes suavizantes.
6. No dejar residuos de detergente.
7. No dejar en remojo.
8. No retorcer ni frotar
9. Plancha a baja temperatura

ING. LILIANA GONZALEZ
Directora Calidad y Color