

Referencia	TAFETA MOKA NATURAL 3,8 ONZ A REF. (ART. 1280)			Fecha	1/03/2021	
Tipo de producto	Tejido plano	Acabado	N/a			
Tipo de ligamento	Tafetán 1x1	Título de hilos	-		Tipo de tintura	N/A
País de origen	Perú	Partida arancelaria	55.13.11.00.90		Ecológico	Si
Uso sugerido	-				Puntos/100 m <sup>2</sup>	25
Uso Alternativo	-					

Especificaciones del producto					
Característica	Unidad	Estándar	Desviación	Norma	
Composición	%	Poliéster 65% - Algodón 35%	-	AATCC20A	
Ancho total	cm	155	±2%	ASTM D 3774	
Ancho útil	cm	152	±2%	ASTM D 3774	
Peso gr/m <sup>2</sup>	gr/m <sup>2</sup>	130	± 4%	ASTM D 3776	
Peso en oz/yd <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>	3.8	± 4%	ASTM D 3776	
Número de hilos en trama	-	40	±4%	ASTM D 3775	
Número de hilos en urdimbre	-	58	±4%	ASTM D 3775	
Elasticidad	%	N/A	N/A	N/A	
Recuperación elástica	%	N/A	N/A	N/A	
Cambio dimensional Trama	%	-	-	-	
Cambio dimensional Urdimbre	%	-	-	-	
Resistencia a la tracción Trama	-	-	Mín	-	
Resistencia a la tracción Urdimbre	-	-	Mín	-	
Resistencia al rasgo Trama	-	-	Mín	-	
Resistencia al rasgo Urdimbre	-	-	Mín	-	
Resistencia al deslizamiento de hilos	-	-	Mín	-	
Pierna Virada	%	3%	Máx	AATCC 179	
Solidez del color al lavado	<i>Cambio de color</i>	Escala de	-	-	-
	<i>Manchado</i>	Grisés	-	-	-
Solidez del color al frote	<i>Cambio de color</i>	Escala de	-	-	-
	<i>Manchado</i>	Grisés	-	-	-
Pilling	-	-	-	-	

Especificaciones de lavado	
Lavar máximo a 30 °C	
No usar cloro	
No usar secadora	
Planchar a una temperatura máxima de 110 °C	
No limpiar en seco	

Observaciones
* Casatextil SAS se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo.
* Se prohíbe la reproducción de la ficha técnica sin autorización
* Los rollos pueden tener una variación en longitud de ±1% sobre los metros especificados en el tiquete