

FICHA TECNICA REFERENCIA 9000

CARACTERÍSTICAS	CALIFICACION	NORMA UTILIZADA
COMPOSICIÓN TELA	POLIÉSTER 80% ALGODÓN 20%	AATCC- 20
RESISTENCIA A LA TENSION (LB-F) (mínimo)		ASTM D-5034
URDIMBRE	60	
TRAMA	40	
DESPLAZAMIENTO (máximo) 25 lbf, 3 min		
URDIMBRE	4 mm	
TRAMA	6 mm	
MAXIMO CAMBIO DIMENSIONAL EN %		AATCC 135
URDIMBRE	2.0%	
TRAMA	2.0%	
SOLIDEZ DEL COLOR A		
FROTE		AATCC 8
SECO	5/5 a 3/5 (depende del tono)	
HUMEDO	5/5 a 3/5 (depende del tono)	
LAVADO CASERO		AATCC 61-2A
CAMBIO DE TONO	5/5 a 3/5 (depende del tono)	
MANCHADO	5/5 a 3/5 (depende del tono)	
COLOR	No se garantiza	
PILLING	3/5	ASTM-D3512
PESO M²	138 gr/m ² +/- 5 %	ASTM D-3776
ANCHO TOTAL	152 +/- 3 cm	ASTM D-3774

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

1. Lavado suave en maquina o a mano.
2. Lavar únicamente con colores similares.
3. No usar blanqueadores ni detergentes clorados.
4. Lavar y secar a bajas temperaturas.
5. No dejar residuos de detergentes.
6. No dejar en remojo, ni refregar, evitar usar contra superficies rugosas.
7. Secar a la sombra.

ING. LILIANA GONZALEZ
Directora Calidad y Color