

Referencia	POLYBON S AMBX 1600 MM 60 GR		Fecha	10/08/2022
País de origen	Colombia	Partida Arancelaria	-	
Metraje	300 ±2%	Uso	Bolsas publicitarias, zapateros , calzado y marroquinería, forros de ataúdes, forros para muebles, empaque lencería, forro de camillas spa	

Especificaciones del producto

Característica	Unidad	Estándar	Desviación	Norma
Composición	-	100% Polipropileno	-	NTC 481
Ancho total	cm	160	±2%	ASTM 3774
Peso en gr/mt ²	gr/mt ²	60	±5%	ASTM D1505
Peso en oz/yd ²	oz/yd ²	1.77	±5%	ASTM D1505
Calibre	mm	-	-	-
Resistencia a la tensión en húmedo Longitudinal	N	-	-	ASTM D5034
Resistencia a la tensión en húmedo Trasversal	N	-	-	ASTM D5034
Resistencia a la tensión en seco- Longitudinal	N	93.3	Mín.	ASTM D5034
Resistencia a la tensión en seco- Trasversal	N	66.2	Mín.	ASTM D5034
Elongación a la ruptura-Trasversal	%	78.6	Mín.	ASTM D5034
Elongación a la ruptura-Longitudinal	%	72.4	Mín.	ASTM D5034
Columna de agua	-	-	-	-
Permeabilidad	-	-	Mín.	-
Porcentaje de absorción	ml/m ²	-	Mín.	-

Especificaciones

Sólo se garantizan características mostradas en esta especificación sobre análisis aplicados a la tela y no a mediciones sobre usos finales de la misma.

Observaciones

Casatextil SAS se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo.

* Se prohíbe la reproducción de la ficha técnica sin autorización