

Referencia	LONA IMPORTADA CRUDA APRESTADA A REF. 1199			Fecha	17/01/2022
Tipo de producto	Tejido plano	Acabado	Aprestado fuerte		
Tipo de ligamento	Tafetán 1x1	Título de hilos	-	Tipo de tintura	N/A
País de origen	Perú	Partida arancelaria	52.09.11.00.00	Ecológico	Si
Uso sugerido				Puntos/100 mt ²	25

Especificaciones del producto

Característica	Unidad	Estándar	Desviación	Norma	
Composición	%	100% Algodón	-	AATCC20A	
Ancho total	cm	150	±2%	ASTM D 3774	
Ancho útil	cm	148.5	±2%	ASTM D 3774	
Peso gr/mt ²	gr/mt ²	210	± 4%	ASTM D 3776	
Peso en oz/yd ²	oz/yd ²	6.2	± 4%	ASTM D 3776	
Número de hilos en trama	-	25	±4%	ASTM D 3775	
Número de hilos en urdimbre	-	35	±4%	ASTM D 3775	
Elasticidad	%	N/A	N/A	N/A	
Recuperación elástica	%	N/A	N/A	N/A	
Cambio dimensional Trama	%	10	-	ASTM D 6207	
Cambio dimensional Urdimbre	%	20	-	ASTM D 6207	
Resistencia a la tracción Trama	-	-	Mín	-	
Resistencia a la tracción Urdimbre	-	-	Mín	-	
Resistencia al rasgo Trama	-	-	Mín	-	
Resistencia al rasgo Urdimbre	-	-	Mín	-	
Resistencia al deslizamiento de hilos	-	-	Mín	-	
Pierna Virada	%	3%	Máx	AATCC 179	
Solidez del color al lavado	Cambio de color	Escala de Grises	-	Mín	-
	Manchado		-	Mín	-
Solidez del color al frote	Cambio de color	Escala de Grises	-	Mín	-
	Manchado		-	Mín	-
Pilling	N/A	N/A	-	N/A	

Especificaciones de lavado

Lavar máximo a 30 °C

No usar cloro

No usar secadora

Planchar a una temperatura máxima de 110 °C

No limpiar en seco

Observaciones

* Casatextil SAS se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo.

* Se prohíbe la reproducción de la ficha técnica sin autorización

* Los rollos pueden tener una variación en longitud de ±1% sobre los metros especificados en el tiquete