

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Malecryl Top-Haftprimer 615

Werkstoffart	Spezial-Haftprimer auf alten Anstrichen oder Lackierungen, Holz, gereinigtem Zink, Hart-PVC, Aluminium, grundiertem Eisen und anderen nicht saugenden Untergründen. Überarbeitbar mit Acryllacken und Alkydharzlacken (außer auf Zinkuntergründen)
Farbton	Weiß und Bunt über Tönsystem.
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	100% Reinacrylat.
Eigenschaften	Hervorragendes Haftvermögen, extrem guter Verlauf, schnell trocknend, gut schleifbar, hitzebeständig bis 80° C (für Heizkörper geeignet), hohe Deckkraft, diffusionsfähig.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Neues und ausgewittertes Weichholz im Außenbereich mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Zinkbleche mit Ammoniak-Netzmittelwäsche entfetten (siehe BFS-Merkblatt Nr. 5). Alte Anstriche reinigen und matt schleifen. Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium.
Anstrichaufbau	1-2 x Malecryl Top-Haftprimer 615, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen. Nicht bei praller Sonne und nebligem Wetter verarbeiten.
Abtönung	Mit Universal-Abtönkonzentraten oder mit Malecryl Buntlacken.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 110 - 130 ml/m ² je nach Untergrund.
Trockenzeit	Bei +20°C nach 3-4 Std. überstreichbar mit Acryllacken, nach 8-10 Std mit Alkydharzlacken. (Bei Deckanstrichen mit Alkydharzlacken ist bei nicht ausreichender Durchtrocknung mit Glanzverlusten zu rechnen.)
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.