ES

Descripción:
El adhesivo de cementado monocomponente de fotocurado Alpha-Bond® con activador de curado dual (comprado por separado) está formulado para adherirse a múltiples sustratos en procedimientos de adhesión tanto directa como indirecta. Contiene el monómero hidrófilo PHM/DM, que permite la penetración en dentina tubular intertubular y peritubular. Nuestro adhesivo de cementado le ofrece la flexibilidad y la confianza que necesita en este tipo de productos. El resultado: un adhesivo de fotocurado de un solo paso, unido al proceso mezclado como adhesivo de cementado. Asegúrese de activador de curado dual con el adhesivo, puede adherirlo con confianza a composites de autocurado y zonas sin polimerizar/curar.

Indicaciones de uso:
- Adhesión directa de masas compuestas y componentes
- Revestimientos
- Reparaciones de moldeo, cerámicas y compuestas
- Reparaciones estructurales: incrustaciones, recubrimientos, coronas y reconstrucciones de muñones
- Procedimientos de endodoncia
- Adhesión directa de compuestos y materiales de reconstrucción de muñones

Contraindicaciones:
Alpha-Bond® está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacción alérgica aguda a las resinas de metacrilato.

Advertencias:
- Alpha-Bond® es altamente inflamable. Mantenga lejos de fuentes de ignición.

Precauciones generales:
- Lea y siga todas las instrucciones del fabricante antes de usar el producto. Si no se encuentra disponible un folleto o instrucciones de uso, póngase en contacto con el fabricante para obtener una copia.
- Revise las instrucciones y la ficha de datos de seguridad (www.dentaltech.com/resources) antes de iniciar el tratamiento. Utilice el producto únicamente según las indicaciones.
- Siempre evite aislar o tapar la zona después de radiación.

Reacciones adversas:
Las reacciones respiratorias, oculares o cutáneas preexistentes o alérgicas pueden empeorar a causa de la exposición a este producto.

Instrucciones de uso: materiales de fotocurado
Adhesión directa de restauraciones compuestas y componentes a dentina/esmalte
1. Prepare el diente. Aísle y seque el diente con aire comprimido sin aceite.
2. Si utiliza agente de grabado, aplique Alpha-Bond® y Alpha-Bond® Activator según el agente de grabado: el esmalte preparado durante 15 segundos o, si se aplica a la dentina, realice el grabado durante 10 segundos. Siga exactamente el agente de grabado durante la aplicación, pues mezclarlo, lavarlo, secarlo y aplicar el grabado en el diente durante más de 10 segundos.
3. Enjuague bien con agua. Elimine el exceso de agua por medio de succión, seguida de absorción con un material absorbente y sin aceites, dejando la superficie del diente ligeramente húmeda antes de pasar al paso 4.
4. Coloque una gota del adhesivo Alpha-Bond® en una superficie adecuada. Retire completamente la punta de un aplicador y aplique personalmente dos capas en el diente, retire el adhesivo excedente por medio de succión, asegurándose de que siempre se conserve una capa continua en el diente. Este debe estar seguido de una suave aplicación de aire durante al menos 5 segundos para evaporar el adhesivo, asegurándose de no soplar demasiado alto para no reducir el adhesivo. Una vez que esté adecuadamente seco, la capa adhesiva no se moverá con el aire y la superficie deberá parecer brillante. Si la superficie resultante no parece brillante, compruebe que no se haya retirado excesivamente y se recomienden más aplicaciones. No fotocure la mezcla de curado dual Alpha-Bond®.
5. Prepare, aplique y realice el fotocurado del material de restauración tal como se recomienda de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento:
- Se recomienda su refrigeración. Almacene el material entre 2 °C (36 °F) y 27 °C (80 °F) y deje siempre a temperatura ambiente entre un mín. 23 °C (73 °F).
- No lo congele a temperaturas elevadas o altas intensidades.
- Mantenga los envases cerrados cuando no los utilice.

IT

Descrizione:
L'adesivo di bonding monocomponente fotopolimerizzabile Alpha-Bond® con attivatore per polimerizzazione duale (acquistato separatamente) è formulato per legare diversi substrati con procedure di bonding diretto e indiretto. Contiene il monomero idrofilo PHM/DM, che permette la penetrazione nella dentina tubulare, intertubulare e peritubulare. Il nostro adesivo garantisce la flessibilità e l'affidabilità indispensabili per un adesivo di bonding. Per ottenere in un singolo passaggio una adesiva fotopolimerizzabile ottimale (fissare attentamente come "adesivo di bonding". Combinando l'esatto adesivo e l'attivatore per polimerizzazione duale è possibile fissare con sicurezza compositi autopolimerizzanti e zone che non si possono polimerizzare.

Indicazioni per l'uso:
- Bonding diretto di resine composite e compomeri
- Rivestimenti
- Riparazioni in composito, ceramica e metallo
- Restauri indiretti: inlay, onlay, supporti per corone e ponti
- Cementazione di perni per ricostruzioni
- Bonding diretto di compositi e materiali per la ricostruzione di monconi

Controindicazioni:
Alpha-Bond® è controindicato in pazienti con precedenti di reazioni allergiche acute a basi resinose di metacrilato.

Avvertenze:
- Alpha-Bond® è altamente infiammabile, tenere lontano da fonti di accensione.

Precauzioni generali:
- Leggere tutte le istruzioni del produttore prima di utilizzare il prodotto. Se non disponibile un foglietto illustrativo o istruzioni per l'uso, contattare il produttore per ottenerne una copia.
- Prima di iniziare il trattamento leggere le istruzioni e la scheda dei dati di sicurezza (SDS) (www.dentaltech.com/resources). Utilizzare esclusivamente come indicato.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

Reazioni avverse:
Allergie o precedenti disturbi respiratori, oculari o cutanei possono aggravarsi a seguito dell'esposizione a questo prodotto.

Istruzioni per l'uso di materiali fotopolimerizzabili
Bonding diretto di resine composite e componenti su dentina/smalto
1. Preparare il dente. Isolarlo e asciugarlo accuratamente con aria compressa priva di olio.
2. Se si utilizza il mordenzante Alpha-Bond® e Alpha-Bond® Activator applicare il mordenzante alla smalto preparato per 15 secondi; se invece si applica il mordenzante alla dentina applicare per 10 secondi. Applicare esclusivamente il mordenzante durante l'applicazione e possibile rispettare tutte le istruzioni e non lavare, asciugare e applicare il mordenzante sul dente per più di 10 secondi.
3. Sciacquare bene con acqua. Rimuovere l'acqua in eccesso mediante aspirazione, quindi tamponare con un materiale assorbente e privo di olio, lasciando la superficie dentinale leggermente umida prima di passare al punto 4.
4. Disporre due gocce di Alpha-Bond® su una superficie adatta. Rimuovere completamente una punta per applicazione e applicare personalmente due strati sul dente, rimuovere quindi l'adesivo in eccesso per aspirazione prestando attenzione a lasciare un rivestimento continuo sul dente. Successivamente asciugare per almeno 5 secondi per far evaporare il solvente, assicurandosi di non utilizzare troppa aria o alzare l'altezza. Se correttamente asciugato, lo strato di adesivo non si sposta con l'aria e la superficie dovrebbe apparire lucida. Se la superficie non è lucida potrebbe non essere correttamente asciugata o sono consigliate applicazioni ulteriori. Non fotopolimerizzare la miscela Alpha-Bond® e polimerizzazione duale.
5. Applicare, polimerizzare e rifinire il materiale per il restauro secondo quanto indicato nelle istruzioni del produttore.

Conservazione:
- Si consiglia la refrigerazione. Conservare il materiale tra 2 °C (36 °F) e 27 °C (80 °F). Portare sempre a temperatura ambiente prima dell'uso (23 °C/73 °F).
- Non esporre a temperature elevate o a luce intensa.
- Tenere i contenitori chiusi quando non in utilizzo.

DE

Beschreibung:
Alpha-Bond® Einkomponenten-Haftkleber mit Lichthärtung und Dual Cure Activator (separat erhältlich) ist so formuliert, dass er sowohl für direkte als auch für indirekte Klebeverfahren mit mehreren Substraten verbunden werden kann. Er enthält das hydrophile Monomer PHM/DM, das permeable Penetration in die Tubuli, Intertubuli und das peritubuläre Dentin ermöglicht. Unser Haftkleber bietet Ihnen die Flexibilität und Sicherheit, die Sie für einen Haftkleber benötigen. Für einen einzigen lichthärtenden Haftkleber mit optimaler Verbindung, Für einen einzigen lichthärtenden Haftkleber mit optimaler Verbindung, Durch die Kombination von Dual Cure Activator und Haftkleber können Sie zuverlässig Verbindungen mit selbstaushärtenden Verbundwerkstoffen eingehen und in Bereichen arbeiten, die nicht lichthärtet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
- Direkte Verbindung von Komposit- und Kompomeren
- Verblendungen
- Komposite, Keramik- und Metallreparaturen
- Indirekte Reparaturen: Inlays, Onlays, Kronen- und Brückenstümpfe
- Endodontische Stiftzementierung
- Direkte Verbindung von Komposite und Stumpfaufbaumaterialien

Kontraindikationen:
Alpha-Bond® ist bei Patienten mit bekannten allergischen Reaktionen auf Methacrylatharze kontraindiziert.

Warnhinweise:
- Alpha-Bond® ist leicht entzündlich. Von Zündquellen fernhalten.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:
- Vorsicht: „Ohne Verschreibung darf dieses Produkt nur durch Zahnärzte oder auf deren Anordnung verkauft werden.
- Die Gebrauchsanweisung und das SDB (www.dentaltech.com/resources) vor der Behandlung durchlesen. Nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Die Kappe nach Ende der Anwendung wieder aufsetzen.

Unerwünschte Reaktionen:
Allergien oder vorbestehende Haut-, Augen oder Atemwegsbeschwerden können sich durch den Kontakt mit diesem Produkt verschlimmern.

Gebrauchsanweisung für lichthärtende Materialien
Direkte Verbindung von Komposite und Kompomere mit Dentin/Schmelz
1. Den Zahn präparieren. Den Zahn isolieren und mit ölfreier Druckluft trocknen.
2. Bei der Verwendung der Säurematrix Alpha-Bond® oder Alpha-Bond Activator® das Säuregel für 15 Sekunden auf den präparierten Zahnschmelz auftragen bzw. beim Auftragen auf Dentin 10 Sekunden lang einwirken. Durch leichtes Schütteln des Applikators entsteht der Anwendung kann die Wirksamkeit verbessert werden. Das Ätzmittel unter keinen Umständen mehr als 10 Sekunden auf Dentin oder Schmelz einwirken lassen.
3. Gründlich mit Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser absaugen und anschließend mit geeignetem trockenen, nicht ölhaltigen Material abtupfen. Das Dentin und der Zahnschmelz werden mit einer nicht glänzenden, matten, aber feuchten Oberfläche belassen.
4. Zwei Tropfen Alpha-Bond® auf eine geeignete Oberfläche geben. Eine Applikationsspitze gründlich stärken und großzügig zwei Schichten auf den Zahn auftragen. Überschüssigen Kleber durch Absaugen entfernen. Dabei unbedingt darauf achten, eine durchgehende Beschichtung auf dem Zahn zu erhalten.
Anschließend 5 Sekunden lang sanft Luft einpusten, damit das Lösungsmittel verdunsten kann. Unbedingt darauf achten, dass nicht zu viel Luft angewendet wird, um nicht den Kleber zu verdünnen. Nach ordnungsgemäßem Trocknen sollte der Schmelz nicht mehr unter der Einwirkung von Luft und die Oberfläche sollte glänzen. Falls die Oberfläche nicht glänzt, ist es möglicherweise nicht richtig verdunstet, und es sind weitere Auftragungen empfohlen. Die Alpha-Bond® Dual Cure Mischung nicht lichthärten.
5. Füllungsmaterialien gemäß den Herstellerangaben auftragen und lichthärten.

Lagerung:
- Kühlschrank Lagerung wird empfohlen. Das Material zwischen 2 °C und 27 °C (36 °F und 80 °F) lagern und vor der Verwendung auf Raumtemperatur (23 °C/73 °F) erwärmen lassen.
- Das Material darf keinen erhöhten Temperaturen oder intensiver Lichteinwirkung ausgesetzt werden.
- Behälter bei Nichtgebrauch verschlossen halten.

EN

Description:
Alpha-Bond® Single Component Light Cure Bonding Adhesive with Dual Cure Activator (purchased separately) is formulated to bond to multiple substrates for both direct and indirect bonding procedures. It contains the hydrophilic monomer PHM/DM that allows permeation into the tubular, intertubular and peritubular dentin. Our bonding adhesive offers you the flexibility and confidence you need in a bonding adhesive. For a single step light cured adhesive, use the bottle marked 'bonding adhesive'. By combining the dual cure activator with the adhesive you can confidently bond to adhesive composites and areas inaccessible to light.

Indications for use:
- Direct Bonding of Composite Resin and Compomers
- Veneers
- Composite, Ceramic and Metal repairs
- Indirect restorations: inlays, onlays, crown and bridge retainers
- Endodontic post cementation
- Direct Bonding of Composites and Core Build-up Materials

Contraindications:
Alpha-Bond® is contraindicated in patients with a history of allergic reaction to methacrylate resins.

Warning:
- Alpha-Bond® is highly flammable, keep away from sources of ignition.

General Precautions:
- U. S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
- Review instructions and SDS (www.dentaltech.com/resources) prior to beginning treatment. Use as per directed.
- Always replace cap after each use.

Adverse Reactions:
Allergic or pre-existing skin, eye or respiratory conditions may be aggravated by exposure to this product.

Instructions for use: Light Cured Materials
Direct Bonding Composite Resins and Compomers to Dentin/Enamel
1. Prepare the tooth, isolate and dry tooth with oil-free compressed air.
2. If using Alpha-Bond® etchant or Alpha-Bond® Activator® apply etchant to the prepared enamel for 15 seconds, or if applied to dentin etch for 10 seconds. Lightly agitating the etchant during its application can enhance its action, never leave the etchant on the tooth for more than 10 seconds.
3. Rinse thoroughly with water. Remove excess water with suction followed by blotting with suitable dry (oil-free material, leaving the dentin and enamel with a noreflecting, matte surface just moist.
4. Dispense two drops of Alpha-Bond® onto suitable surface. Thoroughly saturate an applicator tip and personally apply two coats onto the tooth, remove excess adhesive by suctioning being careful to keep a continuous coating on the tooth.
5. Gently apply air for at least 5 seconds to evaporate the solvent, making sure you do not apply too much air to thin the adhesive. When properly dried the adhesive layer will not move with air and the surface should appear shiny. If the surface is not shiny it may not be properly soaked and additional applications are recommended. Do not light cure the Alpha-Bond® Dual Cure mixture.
6. Using a light curing unit of minimum output of 800 mW/cm2 cure the material for at least 10 seconds. The light curing unit should be placed in close proximity to surface being treated.
7. Finish and polish restorative material following the manufacturer's instructions.

Veneers:
1. Prepare tooth without Direct Bonding Composite Resins and Compomers to Dentin/Enamel.
2. Treat bonding surface of porcelain or ceramic veneer according to manufacturer's or laboratory's instructions (i.e. etching, mechanical roughening, silanating, etc.)
3. Apply Ultra-Etch to the veneer, rinse and dry veneer, and cure the luting cement according to the manufacturer's instructions.

Composite, Ceramics and Metal Repairs:
1. Prepare and roughen the restored surface with a diamond bur or by sandblasting. Create mechanical retention where possible. Rinse, isolate, and dry thoroughly with oil-free compressed air. If repairing composite and/or metal proceed to step 2.
2. If repair is to porcelain, remove all loose pieces and contour porcelain edge, bevel to enamel with rubber dam and etch surface with Ultra-Etch according to manufacturer's instructions. Rinse thoroughly with water and dry with air. Apply silane to etched porcelain surface.
3. Follow steps 'without Direct Bonding Composite Resins and Compomers to Dentin/Enamel.
4. Place the restorative material over the cured Alpha-Bond® and cure the bonding cement according to the manufacturer's instructions.

Indirect restorations: Inlays, onlays, crown and bridge retainers:
1. Treat bonding surface of porcelain or ceramic restoration according to manufacturer's or laboratory's instructions (i.e. etching, mechanical roughening, silanating, etc.)
2. Dispense two drops of Alpha-Bond® Activator onto a suitable surface, mix contents for 5-10 seconds with a clean applicator tip. Thoroughly saturate an applicator tip and personally apply two coats onto the tooth and bonding surface of the porcelain/ceramic restoration. Remove excess adhesive by suctioning being careful to keep a continuous coating on the surface. This should be followed by gently applying air for at least 5 seconds to evaporate the solvent, making sure you do not apply too much air to thin the adhesive. When properly dried the adhesive layer will not move with air and the surface should appear shiny. If the surface is not shiny it may not be properly soaked and additional applications are recommended. Do not light cure the Alpha-Bond® Activator mixture.
3. Prepare, apply and finish the restorative material as recommended according to the manufacturer's instructions.

Storage:
- Refrigeration is recommended. Store material between 2°C/36°F to 27°C/80°F. Always bring to room temperature before using (23°C/73°F).
- Do not expose to elevated temperatures or intense light.
- Keep containers closed when not in use.

DENTAL TECHNOLOGIES

ALPHA-BOND®

SINGLE COMPONENT BONDING ADHESIVE LIGHT CURE

(DE) EINKOMPONENTEN-HAFTKLEBER MIT LICHTHÄRTUNG

(ES) ADHESIVO DE CEMENTADO MONOCOMPONENTE DE FOTOCURADO

(FR) ADHÉSIF DE LIAISON PHOTOPOLYMÉRISANT À COMPOSANT UNIQUE

(IT) ADESIVO DI BONDING MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZZABILE

(LT) VIENKOMPONENČIAI ŠVIESA KIETINAMI RIŠAMIEJI KLIJAI

(NL) 1-COMPONENT LICHTUITHARDEND BONDING ADHESIEF

(PL) JEDNOSKŁADNIKOWY ŚWIATŁOUTWARDZALNY WIĄŻĄCY MATERIAŁ ADHEZYJNY

(RO) ADEZIV DE LEGĂTURĂ FOTOPOLIMERIZABIL CU O SINGURĂ COMPONENTĂ

(TR) TEK KOMPONENTLİ IŞIKLI POLİMERİZASYON BAĞLAYICI YAPIŞTIRICI

PM-4279 Rev004

DENTAL TECHNOLOGIES
1100 E. HAMLIN AVENUE
LINDENHURST, ILLINOIS 60046 USA
www.dentaltech.com

CE 0459

EC REP

PL

Opis:
Antykorozyjny świetlnoutwardzalny wiążący materiał adhezyjny Alphadent® z elastycznym Dual Cure (do natrysku odbitek) jest przeznaczony do wiązania z włókna podbudowy w zakresie bezpośrednich, jak i pośrednich procedur protetycznych wspierających. Zawiera tytanowy monomer PHOSPAN umożliwiający perfekcyjną hamalizację, silany modyfikowane dimetakrylanowe, fosforanowy monomer adhezyjny chroniący przed ekspozycją i powrotem, silnie reaktywne sią od wypełniające materiały ultrafioletowe. Dla jednoznaczności utwardzanego światłem, wypełniając materiału adhezyjnego użyć należy oznaczonej jako wiązanie materiał adhezyjny. Lepiej utrzymanie podczas utwardzania z materiałem adhezyjnym, możne nadawanie się wiązać go z kompozytami samoutwardzalnymi i niepozwoli bez dostępu światła.
Właściwości długoterminowe:
- Bezpośrednie wiązanie tytanu kompozytowych komponentów
- Uchwyt
- Nazwany kompozycja, zarazem i metali
- Wypełnienie podobnie wiązały, nakłady, kanty i modeli
- Cementowanie wkładów po leczeniu endodontycznym
- Bezpośrednie wiązanie kompozytów porcelanowych materiałów wypełniających

Przeciwwskazania:
Materiał Alphadent® jest niewskazany w przypadku pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na składniki materiału.
Ostrzeżenia:
- Materiał Alphadent® jest łatwopalny, należy chronić go przed światłem zapłonu.

Ogólne środki ostrożności:
- Zgodnie z prawem federalnym USA wniosący produkt może być sprzedawany wyłącznie przez stomatologa lub na jego zlecenie.
- Przed rozpoczęciem leczenia przeczytać instrukcję i karty charakterystyki substancji niebezpiecznych/recenzyjnej. Środki należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami.
- Zakładać odpowiednie środki ochrony.

Reakcje niepożądane:
W wyniku kontaktu z jam produktem mogą się rzadko dziać lub występować wrażenie nadwrażliwości skóry, oczu i dróg oddechowych.

Instrukcja użytkowania materiałów do utwardzania light
Przygotowanie wiązania tkanki kompozytowej i porcelanowej z użyciem kleiwem
- Oznaczenie celu: Odbudowa i wymagany rodzaj wypełnienia powinien zostać określony przez lekarza.
- W celu uzyskania prawidłowego wiązania Alphadent® z kompozytem należy wykonać na powierzchni kompozytu szlifem na 15 sekund lub na 10 sekund w przypadku wytrawiania żelem, następnie mocno wytrzeszczyć wodą i wysuszyć bezolejowym powietrzem. Nanieść pozostawiając wytrawianie na około 60 sekund.
- Nanieść dostarczoną warstwę materiału adhezyjnego Alphadent® na odsłonięte powierzchnie wytrawione, pozostawiając zatrzymanie na 10 sekund, a następnie suchym strumieniem powietrza, aż rozpuszczalnik odparuje.
- Odbudować ubytek przy użyciu materiału Alphadent® na odpowiednią grubość warstwy (zwykle). Dokładnie nanosić kolejne warstwy adhezyjne i odbudowy materiał dany powinien na zęb, zaznaczyć materiał dany, wypełnić przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej warstwy, aby uniknąć zagięcia powietrza.
- Odbudowę wzmocnić powietrzem przez co najmniej 5 sekund, aby odparować rozpuszczalnik, upewniając się, że nie zostawiono zbyt wiele powietrza, co może zmniejszyć grubość warstwy adhezyjnej. Po powietrzeniu należy wysuszyć ząb na dostępne powietrze oraz powietrzem wodnym przez 5 sekund, aby odparować rozpuszczalnik.
- Utwardzać przez 10 sekund za pomocą lampy halogenowej lub diodowej.

Ostrzeżenia:
- Materiał Alphadent® jest łatwopalny, należy chronić go przed światłem zapłonu.

Ogólne środki ostrożności:
- Zgodnie z prawem federalnym USA wniosący produkt może być sprzedawany wyłącznie przez stomatologa lub na jego zlecenie.
- Przed rozpoczęciem leczenia przeczytać instrukcję i karty charakterystyki substancji niebezpiecznych/recenzyjnej. Środki należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami.
- Zakładać odpowiednie środki ochrony.

Reakcje niepożądane:
W wyniku kontaktu z jam produktem mogą się rzadko dziać lub występować wrażenie nadwrażliwości skóry, oczu i dróg oddechowych.

Instrukcja użytkowania materiałów do utwardzania light
Przygotowanie wiązania tkanki kompozytowej i porcelanowej z użyciem kleiwem
- Oznaczenie celu: Odbudowa i wymagany rodzaj wypełnienia powinien zostać określony przez lekarza.
- W celu uzyskania prawidłowego wiązania Alphadent® z kompozytem należy wykonać na powierzchni kompozytu szlifem na 15 sekund lub na 10 sekund w przypadku wytrawiania żelem, następnie mocno wytrzeszczyć wodą i wysuszyć bezolejowym powietrzem. Nanieść pozostawiając wytrawianie na około 60 sekund.
- Nanieść dostarczoną warstwę materiału adhezyjnego Alphadent® na odsłonięte powierzchnie wytrawione, pozostawiając zatrzymanie na 10 sekund, a następnie suchym strumieniem powietrza, aż rozpuszczalnik odparuje.
- Odbudować ubytek przy użyciu materiału Alphadent® na odpowiednią grubość warstwy (zwykle). Dokładnie nanosić kolejne warstwy adhezyjne i odbudowy materiał dany powinien na zęb, zaznaczyć materiał dany, wypełnić przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej warstwy, aby uniknąć zagięcia powietrza.
- Odbudowę wzmocnić powietrzem przez co najmniej 5 sekund, aby odparować rozpuszczalnik, upewniając się, że nie zostawiono zbyt wiele powietrza, co może zmniejszyć grubość warstwy adhezyjnej. Po powietrzeniu należy wysuszyć ząb na dostępne powietrze oraz powietrzem wodnym przez 5 sekund, aby odparować rozpuszczalnik.
- Utwardzać przez 10 sekund za pomocą lampy halogenowej lub diodowej.

Przechowywanie:
- Przechowywać w temperaturze od 2°C/36°F do 27°C/80°F. Przed użyciem produkt musi osiągnąć temperaturę pokojową (23°C/73°F).
- Nie przechowywać na dłużej niż do daty ważności.
- Gdy pojemnik nie jest używany, powinny być zamknięte.

TR

Açıklama:
Alphadent® Tek Komponentli Işıkla Polimerleşmeyen Bağlayıcı Yapıştırıcı ve Çift Polimerizasyon Aktivatörü (ışık sertleşmeli) kendi kendini sertleştiren (kimyasal olarak sertleşen) fırça üzerine uygulanan çekim sonrası protezleri ve dolgu materyalleri ile birlikte mükemmel bağlanma sağlamak için tasarlanmıştır. Titanyum monomer PHOSPAN, çeşitli dimetakrilat esterleri, fosfat monomer yapıştırıcı, ışık ile polimerleşen ve ultraviyole ışınlarla sertleşen inorganik dolgu maddeleri içerir. Tek komponentli yapıştırıcı ışık ile polimerleşmeyen yapıştırıcı için, bağlandığı yüzeyin ışık ile sertleşmesi gerekmektedir. Yapıştırıcı ile kompozit arasında daha iyi bir bağlanma sağlamak için, ışık ile sertleşmeyen yapıştırıcı ile kompozit arasında ışık ile sertleşen yapıştırıcı kullanılmalıdır.
Uzun Dönem Özellikleri:
- Titanyum kompozit restorasyonlara doğrudan bağlanma
- Kompozit, seramik ve metal onarımları
- Endodontik tedavilerden sonra dolgu, kron ve köprü üyelerinin yapıştırılması
- Kompozit ve Porselen Restorasyonların Doğrudan Bağlanması

Kontrendikasyonlar:
Alphadent® materyali bu sistem içerisinde reaksiyon gösterebilecek herhangi bir bileşene karşı alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.
Uyarılar:
Alphadent® yüksek düzeyde yanıcıdır. Alev kaynaklarından uzak tutun.
Genel Önlemler:

- ABD Federal Yasası bu cihazın yalnızca bir diş hekimi tarafından veya diş hekimine siparişi üzerine satışa sunulmasına izin verilmektedir.
- Tedavinize başlamadan önce kullanılacak ve SDS formunu (emniyet bilgi formu) okuyun. Ürünleri yalnızca talimatlara uygun olarak kullanın.
- Her türlü uygun emniyetli önlemi alınız.

Advers Reaksiyon:
Nadir durumlar veya önceden mevcut olan diş, göz ve solunum rahatsızlığına bu ürüne maruz kalmasından sonra ortaya çıkabilir.

Kullanım Talimatları Malzemeler Kullanılarak Kompozit Restorasyonların Doğrudan Bağlanma
Geleneksel Dış Aktivatörlü Kompozit Restoratörün Kompozitlerden Direkt Bağlama
1. Hazırlanmış diş yüzeyini su veya tükürükle nemlendirin.
2. Alphadent® Bağlayıcı Yapıştırıcı Astarı (Alphadent® Tek Komponentli Kendini Sertleştiren Bağlayıcı Yapıştırıcı) ince bir tabaka halinde uygulayın. 10 saniye bekleyin. Uygulama esnasında ve hemen sonra hafif bir hava akımı uygulayın. Alphadent® Bağlayıcı Yapıştırıcı Astarı'nın 60 saniyelik bekletilmesi.
3. Bağlayıcı Astarı'nın fazlalığını hafif bir hava akımı uygulayarak uzaklaştırın. Bağlayıcı Astarı'nın tabaka kalınlığının 2 saniye boyunca hafifçe hava uygulayın. Bu sırada yapıştırıcı maddenin ışık ile sertleştirilmesi gerekmektedir. Alphadent® Bağlayıcı Yapıştırıcı Astarı'nın ışık ile sertleştirilmesi.
4. Uygun bir Alphadent® ışık ile sertleştirilmiş kompozit restorasyon malzemesini kullanarak, restorasyonu tabaka halinde uygulayın ve her tabakayı ışık ile sertleştirin. Kompozit malzemenin ışık ile sertleştirilmesi.
5. Sıkıştırılmış Bitim Jeli (minimum 600 miktarı) ile kompozit malzeme ve ark 10 saniye polimerizasyon sertleştirin. Bitim Jeli Uygulanması. Dikkatlice ucu, polimerizasyon uygulandığı yüzeye mümkün olduğu kadar yakın yerleştirin.
6. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.
7. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.

Kullanım Talimatları
1. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.
2. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.
3. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.
4. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.
5. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.
6. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.
7. Restorasyonu bitirme ve cilalama işlemlerini gerçekleştirin.

RO

Descriere:
Adezivul de legătură fotopolimerizabil cu o singură componentă Alphadent® cu activator de dublă polimerizare (activat prin lumină) este destinat lucrărilor protetice indirecte și directe pe bază de bază. Acesta conține monomer de titan PHOSPAN, diferiți esteri dimetacrilați, monomer de adeziv fosfat, umpluturi anorganice reactive la lumină și ultraviolete. Pentru un adeziv fotopolimerizabil monocomponent, este necesar ca adezivul să fie aplicat pe suprafața care urmează să fie legată. Pentru o aderență mai bună între adezivul fotopolimerizabil și compozitul autopolimerizabil, se recomandă utilizarea unui adeziv fotopolimerizabil pentru aplicarea pe compozitul autopolimerizabil.
Proprietăți pe termen lung:
- Legătură directă a materialelor compozite cu componentele
- Fagete
- Reparări de material compozit, ceramică și metal
- Atașamente lucrări protetice, coroane parțiale, coroane și dispozitive de control (protezare)
- Cimentarea inlay-urilor după tratamentul endodontic
- Lipire directă a materialelor compozite și a materialelor pentru depunere de bază

Contraindicații:
Alphadent® este contraindicat pacienților cu antecedente de reacție alergică la oricare dintre componentele sale.
Avertismente:
- Alphadent® este foarte inflamabil, a se feri de surse de aprindere.

Măsuri generale de precauție:
- Legea federală a SUA permite vânzarea acestui dispozitiv numai de către sau la ordinul unui medic dentist.
- Consultați instrucțiunile și fișa tehnică de securitate (emisă la solicitarea consumatorului) înainte de începerea tratamentului. Folosiți aceste produse conform instrucțiunilor.
- Folosiți echipamentul de protecție corespunzător.

Reacții adverse:
Dezvoltarea unei sensibilități sau iritații ale pielii, ochilor și respiratorii preexistente, în urma expunerii la acest produs.

Instrucțiuni de utilizare a materialelor fotopolimerizabile
Lipirea directă a rășinilor din materialul compozit și a componentelor dentare (metal)
1. Pregătiți dintele prin îndepărtarea țesutului afectat și a umpluturilor vechi.
2. Dacă utilizați un element de legătură Alphadent® sau Alphadent®, aplicați pe suprafața de lipire un strat subțire de adeziv fotopolimerizabil. Lăsați timp de 10 secunde. Aplicați ușor un curent de aer timp de 10 secunde.
3. Aplicați stratul de adeziv fotopolimerizabil Alphadent® și polimerizați timp de 10 secunde.
4. Aplicați materialul compozit în straturi succesive, fiecare strat fotopolimerizându-se timp de 10 secunde.
5. Finisați restaurarea și lustruiți-o.

Lipirea directă a materialelor compozite autopolimerizabile la dinți polimerizare Raport de amestecare – Două picături de amestec de lichid în o picătură de activator

Restaurări indirecte din compozit, ceramică sau metal (cu dublă polimerizare Raport de amestecare – Două picături de amestec de lichid în o picătură de activator)

1. Tratați suprafețele care urmează să fie lipite (de ex. materialul ceramic conform instrucțiunilor producătorului).
2. Aplicați stratul de adeziv fotopolimerizabil Alphadent® și polimerizați timp de 10 secunde.
3. Aplicați cimentul autopolimerizabil Alphadent® și poziționați restaurarea.
4. Îndepărtați excesul de ciment înainte de întărire.
5. Finisați restaurarea.

Reparații de material compozit, ceramică și metal

1. Pregătiți și lustruiți suprafețele care urmează să fie reparate.
2. Aplicați stratul de adeziv fotopolimerizabil Alphadent® și polimerizați timp de 10 secunde.
3. Aplicați materialul de restaurare sau Alphadent® fotopolimerizat și fotopolimerizați timp de 10 secunde.
4. Finisați restaurarea.

Instrucțiuni de utilizare a materialelor autopolimerizabile
1. Pregătiți și lustruiți suprafețele care urmează să fie reparate.
2. Aplicați stratul de adeziv fotopolimerizabil Alphadent® și polimerizați timp de 10 secunde.
3. Aplicați materialul de restaurare sau Alphadent® fotopolimerizat și fotopolimerizați timp de 10 secunde.
4. Finisați restaurarea.

Depozitare:
- Depozitați la temperaturi între 2°C/36°F și 27°C/80°F.
- Produsul trebuie să atingă temperatura camerei înainte de utilizare (23°C/73°F).
- Nu folosiți după data de expirare.

LT

Aprašas
Alphadent® vienkomponentis šviesa kietinami cheminį kietį sluoksnį dvigubo kietinimo aktyvatoriumi (perkuriamas šviesa) sukurtas adhezyvinis protezinė atkūrimo ir tiesioginės protezavimo procedūroms. Jį sudaro unikalaus monomero PHOSPAN, metilo turinčio dimetakrilato (-ų) esteriai, adhezyvinis fosfato monomeras, reaktyvūs šviesa ir ultravioletine spinduliuote kietinami neorganiniai užpildai. Vienkomponentiniam šviesa kietinamam adhezyviniam sluoksniui užtikrinti, kad adhezyvinis sluoksnis būtų veikiamas šviesos, prieš tai jį padengiant kompozitu, kuris taip pat kietinamas šviesa. Geresniam ryšiui tarp šviesa kietinamo adhezyvinio sluoksnio ir savaime kietinančio kompozito užtikrinti rekomenduojama naudoti šviesa kietinamą adhezyvinį sluoksnį ir savaime kietinantį kompozitą.
Ilgalaikės savybės:
- Tiesioginis kompozitinių restauracijų ir dantų (metalo) ryšis
- Keramikos taisymas
- Kompozitinių medžiagų, keramikos ir metalo atstatymas
- Nuo- ir protezavimo (dantų) atramos, karūnėlės, tiltai, fiksavimas
- Endodontinio gydymo cementavimas
- Kompozitinių medžiagų ir medžiagų kuo labiau artimų tvirtinimas

Kontraindikacijos
Alphadent® negalima naudoti pacientams, turiems anksčiau diagnozuotų alergijos reakcijų metalo ar dantenų.

Įspėjimai
- Kaip Alphadent® yra degus, juos reikia laikyti atokiau nuo kibirkščių šaltinių.

Bendrosios atsargumo priemonės
- Pagal JAV federalinius įstatymus šį prietaisą gali parduoti arba užsakyti tik gydytojas odontologas.
- Prieš pradėdami gydymą, peraskaitykite instrukcijas ir saugos duomenų lapą (nesamdomiems cheminiams medžiagoms).
- Kaip ir bet kuriame kitame procedūros metu, naudokite tinkamą asmeninių apsaugos priemonių rinkinį.

Nepageidaujamos reakcijos
Dėl galimo kontakto su produktu tam tikrais atvejais gali pasireikšti jautrumo reakcija odai, akims ir kvėpavimo takams.

Šviesa kietinamų medžiagų naudojimo instrukcijos
Tiesioginis kompozitinių restauracijų ir dantų (metalo) ryšis naudojant išorinį aktyvatorių
1. Paruoskite dantį. Dantį nukaukite tinkamiškai nuo ankstesnių užpildų ir ėsdinio.
2. Jei naudojate Alphadent® arba Alphadent®, ploniu sluoksniu ant paruošto dantų paviršiaus užtepkite ir 10 sekundžių palaikykite adhezyvą. Šiek tiek pūskite orą 10 sekundžių.
3. Ant paruošto dantų paviršiaus užtepkite šviesa kietinamą adhezyvinį sluoksnį Alphadent® ir polimerizuokite 10 sekundžių.
4. Naudodami tinkamą Alphadent® šviesa kietinamą kompozitą, medžiagą uždėkite sluoksniais, kiekvieną sluoksnį polimerizuokite 10 sekundžių.
5. Užbaigę restauraciją, ją nupoliruokite.

Tiesioginis kompozitinių restauracijų ir dantų (metalo) ryšis naudojant išorinį aktyvatorių

1. Paruoskite dantį. Dantį nukaukite tinkamiškai nuo ankstesnių užpildų ir ėsdinio.
2. Jei naudojate Alphadent® arba Alphadent®, ploniu sluoksniu ant paruošto dantų paviršiaus užtepkite ir 10 sekundžių palaikykite adhezyvą. Šiek tiek pūskite orą 10 sekundžių.
3. Ant paruošto dantų paviršiaus užtepkite šviesa kietinamą adhezyvinį sluoksnį Alphadent® ir polimerizuokite 10 sekundžių.
4. Naudodami tinkamą Alphadent® šviesa kietinamą kompozitą, medžiagą uždėkite sluoksniais, kiekvieną sluoksnį polimerizuokite 10 sekundžių.
5. Užbaigę restauraciją, ją nupoliruokite.

Tiesioginis kompozitinių restauracijų ir dantų (metalo) ryšis naudojant išorinį aktyvatorių

1. Paruoskite dantį. Dantį nukaukite tinkamiškai nuo ankstesnių užpildų ir ėsdinio.
2. Jei naudojate Alphadent® arba Alphadent®, ploniu sluoksniu ant paruošto dantų paviršiaus užtepkite ir 10 sekundžių palaikykite adhezyvą. Šiek tiek pūskite orą 10 sekundžių.
3. Ant paruošto dantų paviršiaus užtepkite šviesa kietinamą adhezyvinį sluoksnį Alphadent® ir polimerizuokite 10 sekundžių.
4. Naudodami tinkamą Alphadent® šviesa kietinamą kompozitą, medžiagą uždėkite sluoksniais, kiekvieną sluoksnį polimerizuokite 10 sekundžių.
5. Užbaigę restauraciją, ją nupoliruokite.

Laikymas:
- Laikyti nuo 2°C/36°F iki 27°C/80°F.
- Prieš naudojimą produktas turi pasiekti kambario temperatūrą (23°C/73°F).
- Nenaudoti pasibaigus galiojimo datai.
- Kai talpykla nenaudojama, ji turi būti uždaryta.

FR

Description:
L'adhésif de liaison photopolymérisant à composant unique Alpha-Bond® avec un activateur double polymérisant (auto-durcissant) a été créé pour coller de nombreux supports en collage direct ou indirect. Il contient le monomère titanique PHOSPAN, différents esters de diméthacrylate, un monomère adhésif phosphaté, des charges inorganiques réactives à la lumière et aux ultraviolets. Pour un adhésif photopolymérisant à un composant, il est nécessaire que l'adhésif soit appliqué sur la surface qui doit être liée. Pour un meilleur collage entre l'adhésif photopolymérisant et le composite autopolymérisant, il est conseillé de faire des composants autopolymérisants à deux constituants recommandés par le fabricant.
Propriétés à long terme :
- Collage direct de résine composite et de composantes
- Facettes
- Réparations en composite, céramique et métal
- Restaurations indirectes fixations par tiges, crochets, couronnes et bridges
- Scellement de pièces en composite après traitement endodontique
- Collage direct de composites et de matériaux de reconstitution similaires

Contre-indications :
Alphadent® est contre-indiqué chez les patients présentant des antécédents de réaction allergique aux résines méthacrylates.

Mises en garde :
- Alphadent® est hautement inflammable, tenir éloigné des sources d'ignition.

Précautions générales :
- Selon la législation fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu, que par un dentiste ou sur ordonnance d'un dentiste.
- Prenez en compte les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) (www.fiberbond.com/resource) avant de commencer le traitement. Utilisez les produits conformément aux instructions.
- Appliquez toujours la couleur après chaque utilisation.

Réactions indésirables :
Les allergies ou effections professionnelles relatives à la peau, aux yeux et aux voies respiratoires sont susceptibles d'être déclenchées par le contact avec le produit.

Instructions pour l'utilisation de matériaux photopolymérisants
Collage direct de résine composite et de composantes à la dentine (Métal)
1. Préparez la dent. Enlevez et nettoyez soigneusement la dent de tout composé carié.
2. En cas d'utilisation de gel de mordançage Alphadent® ou Alphadent®, appliquez ce gel ou le liquide de mordançage sur l'émail pendant pendant 15 secondes au. Il est conseillé sur la dentine, maintenir pendant 10 secondes, à l'aide d'agiter doucement le gel de mordançage pendant son application pour renforcer son action, les parois latérales de la cavité doivent être rincées sur la dent pendant plus de 60 secondes.
3. Rincer abondamment à l'eau, Retirer l'excès d'eau par aspiration, puis sécher avec un tissu non pelucheux légèrement humidifié. Ne pas trop sécher la dentine, car elle pourrait devenir trop sensible.
4. Déposer deux gouttes d'Alphadent® sur un support approprié. Saturez-en une brosse et appliquer deux couches généreuses sur la dent. Faites évaporer excédents par aspiration en veillant à ce que le dent soit visible. Ne pas sécher la dentine.
5. Envoyer un léger souffle d'air pendant au moins 5 secondes pour évaporer le solvant en veillant à ne pas appliquer trop d'air, ce qui pourrait réduire l'épaisseur de la couche. Éclairer pendant 10 secondes à une distance aussi proche que possible de la surface à traiter.
6. Appliquez une fine couche de composite de restauration sur la dent. Éclairer pendant 10 secondes à une distance aussi proche que possible de la surface à traiter.
7. Finissez la restauration.

Collage direct de composites autopolymérisants / Polymérisants et de matériaux de reconstitution similaires
1. Nettoyez la dent.
2. Déposer deux gouttes d'adhésif Alphadent® et une goutte d'activateur Alphadent® sur une surface appropriée. Mélanger la préparation pendant 1 à 2 secondes avec la pointe d'un applicateur propre. Retirer l'adhésif de l'applicateur et appliquer deux couches généreuses de mélange légèrement Alphadent® sur la dent. Sécher l'adhésif avec précaution en veillant à ce qu'il ne soit pas trop sec. Éclairer pendant 10 secondes à une distance aussi proche que possible de la surface à traiter.
3. Appliquer une fine couche de composite de restauration sur la dent. Éclairer pendant 10 secondes à une distance aussi proche que possible de la surface à traiter.
4. Finissez la restauration.

Collage direct de composites autopolymérisants / Polymérisants et de matériaux de reconstitution similaires
1. Nettoyez la dent.
2. Déposer deux gouttes d'adhésif Alphadent® et une goutte d'activateur Alphadent® sur une surface appropriée. Mélanger la préparation pendant 1 à 2 secondes avec la pointe d'un applicateur propre. Retirer l'adhésif de l'applicateur et appliquer deux couches généreuses de mélange légèrement Alphadent® sur la dent. Sécher l'adhésif avec précaution en veillant à ce qu'il ne soit pas trop sec. Éclairer pendant 10 secondes à une distance aussi proche que possible de la surface à traiter.
3. Appliquer une fine couche de composite de restauration sur la dent. Éclairer pendant 10 secondes à une distance aussi proche que possible de la surface à traiter.
4. Finissez la restauration.

Conservation :
- Conservez à une température entre 2°C/36°F et 27°C/80°F.
- Avant utilisation, le produit doit atteindre la température ambiante (23°C/73°F).
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Lorsque le récipient n'est pas utilisé, il doit être fermé.

NL

Beschrijving:
Alphadent® lichtgevoelig (uitsluitend bonding adhesief met dubbel uithardende activator (uitvoerbaar) is een schaffen is geformuleerd voor het hechting op diverse substraten voor voorafgaande de indirecte procedures. Het bevat het hydrofiele monomeer PHOSPAN, dat penetratie in de lucht, polymerisatie-inhibitie en het hechtvermogen verbetert. Een bonding adhesief wordt in de laagdikte net na het verrieven niet uit verwacht naar een bonding adhesief. Voor een Tobaps Activ.Polymerisatie-adhesief gebruikt u de twee componenten van het adhesief. Voor de verbinding van het dubbel uithardende adhesief tot combineren met het adhesief kunt u de meegeleverde Alphadent® en gebruiken die onlangs dentaal voor kunststof.

Eigenschappen op lange termijn:
- Directe hechting van composietherstellen en composieten
- Facings
- Composiet, keramiek en metaalreparaties
- Indirecte restauraties: inlays, kronen en bruggroutes
- Cementeren van inlays na endodontische behandeling
- Directe hechting van composieten en samengestelde hechtingen

Contraindicaties:
Alphadent® is gecontraindiceerd voor patiënten die in het verleden een ernstige allergische reactie op methacrylaatbevattende hechtingen ondervonden.

Waarschuwingen:
- Alphadent® is licht ontvlambaar, houd het uit de buurt van vlammen, vonken of andere ontstekingsbronnen.

Algemene voorzorgsmaatregelen:
- Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit hulpmiddel alleen door of op voorschrift van een tandarts worden gebruikt.
- Bekijk de instructies en veiligheidsinformatiebladen (op www.dentsply.com/resources) alvorens met de behandeling te beginnen. Uitsluitend volgens de aanwijzingen gebruiken.
- Verwijder de cap na afloopt.

Bijwerking:
Mogelijkheid van het product kan allergische of irriterende aandoeningen van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken, die bij personen met een bestaande overgevoeligheid kunnen verergeren.

Directe hechting van composietrestauraties en composieten aan dentine (metaal)
1. Bereid de tand voor. Verwijder alle aangetaste tandweefsel en oude vullingen.
2. Bij toepassing van Alphadent® of Alphadent® het etsmiddel aanbrengen op het voorbereide tandoppervlak en 10 seconden laten inwerken. Na het wordt aangedroogd op dentine, laat het dan 10 seconden inwerken. Gebruik een zachte luchtstroom om het overmiddel te verspreiden. Zorg ervoor dat het oppervlak niet te droog wordt.
3. Breng de Alphadent® of Alphadent® bonding adhesief met een penseel in een dunne laag aan op het voorbereide tandoppervlak en 10 seconden op de tandoppervlak.
4. Breng de Alphadent® of Alphadent® bonding adhesief met een penseel in een dunne laag aan op het voorbereide tandoppervlak en 10 seconden op de tandoppervlak.
5. Bouw de restauratie laagsgewijs op met een composiet, waarbij elke laag 10 seconden wordt uitgehard.
6. Verwijder de matrix en afwerk de restauratie.

Directe hechting van composietrestauraties en composieten aan dentine (metaal) met een externe activator
1. Bereid de tand voor. Verwijder alle aangetaste tandweefsel en oude vullingen.
2. Bij toepassing van Alphadent® of Alphadent® het etsmiddel aanbrengen op het voorbereide tandoppervlak en 10 seconden laten inwerken. Na het wordt aangedroogd op dentine, laat het dan 10 seconden inwerken. Gebruik een zachte luchtstroom om het overmiddel te verspreiden. Zorg ervoor dat het oppervlak niet te droog wordt.
4. Breng de Alphadent® of Alphadent® bonding adhesief met een penseel in een dunne laag aan op het voorbereide tandoppervlak en 10 seconden op de tandoppervlak.
5. Bouw de restauratie laagsgewijs op met een composiet, waarbij elke laag 10 seconden wordt uitgehard.
6. Verwijder de matrix en afwerk de restauratie.

Directe hechting van composietrestauraties en composieten aan dentine (metaal) met een externe activator
1. Bereid de tand voor. Verwijder alle aangetaste tandweefsel en oude vullingen.
2. Bij toepassing van Alphadent® of Alphadent® het etsmiddel aanbrengen op het voorbereide tandoppervlak en 10 seconden laten inwerken. Na het wordt aangedroogd op dentine, laat het dan 10 seconden inwerken. Gebruik een zachte luchtstroom om het overmiddel te verspreiden. Zorg ervoor dat het oppervlak niet te droog wordt.
3. Breng de Alphadent® of Alphadent® bonding adhesief met een penseel in een dunne laag aan op het voorbereide tandoppervlak en 10 seconden op de tandoppervlak.
4. Breng de Alphadent® of Alphadent® bonding adhesief met een penseel in een dunne laag aan op het voorbereide tandoppervlak en 10 seconden op de tandoppervlak.
5. Bouw de restauratie laagsgewijs op met een composiet, waarbij elke laag 10 seconden wordt uitgehard.
6. Verwijder de matrix en afwerk de restauratie.

Opslag:
- Koeling wordt aanbevolen. Bewaar het materiaal bij een temperatuur tussen 2 °C en 27 °C en bewerg het voor gebruik altijd op kamertemperatuur (23 °C).
- Niet te gebruiken aan de houdbaarheidsdatum.
- De houder is goed gesloten houden wanneer het product niet in gebruik is.