

תעודת בדיקה מס' 7111901510
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	ניגא מוצרי איכות בע"מ
מענו :	לח"י 28 בני ברק 51200
תאריך ההזמנה :	02/08/2021

תאור המוצר

משטח קוריאן בגוון לבן תוצרת DU PONT ארה"ב
יבואן : ניגא מוצרי איכות למטבח ולאמבט בע"מ

פרטי הנטילה

המדגם התקבל בתאריך :	27/07/2021
המדגם נבחר ע"י בא כח :	המזמין

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית

התאמה לסעיפים: 4.3 – ספיגות, 4.4 – מסה סגולית מרחבית, 4.5 – מאמץ השבר בכפיפה, 4.6 – תגובה בשרפה, 4.7 – עמידות בסיגריה בוערת, 4.8.1 – עמידות בחום יבש שמן מינרלי, 4.8.2 – עמידות בחום יבש חול צורני, 4.9 – עמידות בחום רטוב, 4.10 – עמידות בהולם, 4.11 – עמידות בשריטה, 4.12 – עמידות בהכתמה של התקן הישראלי ת"י 4491 "לוחות אבן פולימרית למשטחי עבודה" דצמבר 1999. ג.ת. מס' 1 מאוגוסט 2002

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקות במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא
במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק אינו מתאים לדרישות של חלק מהסעיפים מתוך אלה שנבדקו. פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים. הערה: תעודת בדיקה מס' 7113216602 של המעבדה למכניקה והידראוליקה, רצ"ב
--

30/09/2021
תאריך חתימה

שם הבדוק: גיא יפעתי תפקיד: עובד מעבדה

שם המאשר: איל עמבר תפקיד: ראש מדור מוצרי שלד

תעודת בדיקה מס' 7111901510
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

דף 2 מתוך 3 דפים

פרוט אי התאמות

המוצר הנבדק אינו מתאים לדרישות הסעיפים שלהלן:

סעיפי התקן 4491:

4.11 - עמידות בשריטה.

המוצר הנבדק מתאים ליתר דרישות הסעיפים שנבדקו

תעודת בדיקה מס' 7111901510
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

דף 3 מתוך 3 דפים

מס' סעיף	התכונה הנבדקת	דוגמה 1	דוגמה 2	דוגמה 3	ממוצע	דרישות	מסקנה
4.3	ספיגות (%)	0.05	0.02	0.02	0.03	בכל דוגמה פחות מ- 0.1%	מתאים
4.4	מסה סגולית מרחבית (ק"ג למ"ק)	1755	1754	1754	1754	מיני' למדגם 2000	מתאים
4.5	מאמץ השבר בכפיפה (מגפ"ס)	73.8	62.4	71.5	69.2	מיני' לדוגמה : 35 מיני' למדגם : 40	מתאים
4.6	תגובה בשרפה	ראה תעודה מס' 7113216602 של המעבדה למכניקה והידראוליקה					-
4.7	עמידות בסיגריה בוערת	ללא סימני כתם					מתאים
4.8.1	עמידות בחום יבש – שמן מינרלי	ללא שינויי גוון					מתאים
4.8.2	עמידות בחום יבש – חול צורני	ללא שינויי גוון					מתאים
4.9	עמידות בחום רטוב	ללא שינויי גוון					מתאים
4.10	עמידות בהולם	ללא סדקים או שברים					מתאים
4.11	עמידות בשריטה (5 בסולם מוהס)	קיימים סימני שריטה					לא מתאים

מס' סעיף	התכונה הנבדקת	שם החומר הכימי	תוצאות הבדיקה		דרישות	מסקנה
			לאחר 30	לאחר 24		
4.12	עמידות בחומרים כימיים ביתיים	1. יין שולחני אדום	ללא כתם	ללא כתם	לא יופיעו כתמים	מתאים
		2. תמיסת נתרן תת-כלוריתי	ללא כתם	ללא כתם		
		3. אבקת ניקוי	ללא כתם	ללא כתם		
		4. קוטל חרקים ביתי	ללא כתם	ללא כתם		
		5. חומצה ציטרית 5%	ללא כתם	ללא כתם		
		6. תמיסת קפה	ללא כתם	ללא כתם		
		7. תמיסת תה	ללא כתם	ללא כתם		
		8. שמן מאכל	ללא כתם	ללא כתם		
		9. חומר הברקה למדיח	ללא כתם	ללא כתם		
		10. מיץ	ללא כתם	ללא כתם		
		11. משקאות תוססים	ללא כתם	ללא כתם		
		12. אצטון	ללא כתם	ללא כתם		
		13. דיו נמסה במים	ללא כתם	ללא כתם		
		14. דיו של עט כדורי	ללא כתם	ללא כתם		
		15. שפתון	ללא כתם	ללא כתם		
		16. עפרון אפור	ללא כתם	ללא כתם		
		17. חרדל	ללא כתם	ללא כתם		
		18. קטשופ	ללא כתם	ללא כתם		
		19. חומץ מאכל	ללא כתם	ללא כתם		

סוף תעודת הבדיקה