

Producto

PINTO-CONSTRUC

Descripción:

Recubrimiento vinil-acrílico de alta calidad de acabado mate, para proteger y decorar su construcción, posee una excelente adherencia y durabilidad, para uso en interiores y exteriores, 100% lavable.

Usos:

Se aplica sobre superficies de ladrillo, cemento, barro, yeso, tabla-roca, mortero, madera, metal, etc., ideal para utilizarse en casa-habitación, industrias, hospitales, edificios, etc.

Propiedades:

- Protege y decora al mismo tiempo
- 100% lavable.
- Fácil aplicación.
- La película no se fisura, ni desprende ni se decolora en condiciones normales.
- Acabados tersos y con muy buen rendimiento.

Aplicación:

Para una correcta aplicación se deberá limpiar la superficie eliminando polvo, grasa, oxido y todo material suelto, además la superficie deberá estar completamente seca. Si la superficie estaba pintada, quitar cáscaras de pintura suelta o deteriorada. Si la superficie esta muy lisa o brillante, hacerla raspar con lija o cepillo para una mejor adherencia del producto. Sellar la superficie con una mano de PRO-SELLO (ver hoja técnica de PRO-SELLO), esperar que seque el sellador de 2 a 3 horas antes de continuar el proceso. Aplicar una mano de PINTO-CONSTRUC dejando secar una hora mínimo antes de aplicar una segunda mano de PINTO-CONSTRUC. La aplicación puede ser por medio de

brocha, rodillo, equipo de aspersión o de aire.

Rendimiento:

De 80 a 85 m² por cubeta de 19 L. (Dependiendo de la superficie).

Presentación:

Tambor de 200 L, cubeta de 19 L y galón de 4 L.

Almacenamiento:

- Almacenar en lugar fresco y a la sombra.
- Se puede almacenar hasta por 1 año sin deterioro de sus propiedades.
- Estiba máxima de 4 camas.

Precauciones:

- Utilizar equipo de protección adecuada.
- No dejar destapado el producto o expuesto al sol.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia o en temperaturas extremas de frío o calor.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

Datos técnicos:

Consistencia: Líquida
Color: Blanco y para pigmentar
Olor: Característico
Acabado: Mate
Toxicidad: Por ingestión
Ph: 7.0 – 7.5
Densidad: 1.23 – 1.28 Kg/L
Viscosidad: 10,000 a 17,000 cps.
Sólidos totales: 44 – 47 %
Temperatura de aplicación: 10 a 50°C
Secado al tacto: 1 hora
Secado duro: 24 horas

Fecha de emisión 16/02/04
Fecha último cambio 31/08/09

Los datos presentados fueron realizados en laboratorios y pruebas de campo. Dado que su aplicación esta fuera de nuestro control, no podemos garantizar los resultados obtenidos por el uso de este producto, recomendamos efectuar pruebas previas para cada evento en particular. Por lo anterior, la garantía del producto se limita exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluye mano de obra u otro costo adicional.