

NATURAL

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS	
Spessore Thickness	: 1.3/1.5 mm
Origine Materia Prima Origin of raw material	: Bovine Esotico selezionato : Exotic selected cowhide
Tipo di Concia Tanning	: Al Cromo : Chrome
Tintura Dyeing	: Tintura passante : Through dyed
Tipo di Rifinitura Finishing	: Fiore ritoccato grana naturale : Retouched natural grain

ANALISI TEST	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI GARANTITI MINIMAL VALUE
Solidità del colore allo strofinio a secco Color fastness to rubbing dry	UNI EN ISO 11640	: 500 cicli • 4 Scala Grigi : 500 cycles • 4 Greyscale
Solidità del colore allo strofinio a umido Color fastness to rubbing wet	UNI EN ISO 11640	: 250 cicli • 3/4 Scala Grigi : 250 cycles • 3/4 Greyscale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Color fastness to rubbing with alkaline perspiration	UNI EN ISO 11640	: 80 cicli • 3/4 Scala Grigi : 80 cycles • 3/4 Greyscale
Solidità alla luce Light fastness	UNI EN ISO 105-B02	: • 5 Scala dei blu • 5 Bluescale
Resistenza allo strappo Tear strength	UNI EN ISO 3777-1	: • 20 N
Adesione della rifinitura Finish adesion	UNI EN ISO 11644	: • 2 N/Cm
Determinazione del pH pH determination	UNI EN ISO 4045	: pH • 3.2
Resistenza alla Flessione Flexing endurance	UNI EN ISO 5402-1	: 50000 cicli nessun danno : 50000 Cycles no damage
Resistenza al Fuoco Flammability	UNI EN ISO 1021-1: 2006 UNI EN ISO 1021-2: 2006	: Mancata accensione : Misfire