

Műszaki adatlap

TOP PREMIUM

Magas minőségű beltéri falfesték, kiváló fedőképességgel



Termékleírás: Kiváló minőségű beltéri falfesték, nagy fedőképességgel. Tartós és mosható végső réteget hoz létre. A szennyeződések könnyen letörölhetők egy univerzális tisztítóoldatba mártott puha rongy segítségével. Belső falfelületek díszítésére és védelmére, valamint a fal- és mennyezetfelületek egyszerű és gyors felújítására szolgál. Könnyen felhordható, bizonyos esetekben a nagy fedőképességének köszönhetően egy rétegben történő festés is elegendő.

Használat: Alkalmas mész-cement habarcsból, betonból, kiegyenlítő anyagokból, szálcement lapokból, gipszkartonból, rétegelt lemezekből, strukturált tapétákból készült alapfelületekhez, valamint régi, szilárd bevonatokkal ellátott, felújítandó felületekhez.

Színválaszték:



Hígítás: Tiszta víz, max. 5 %.

Kiadósság: 7 – 8m²/l egy rétegben, az aljzat nedvszívó képességétől és érdességétől függően.

Szárazanyag tartalom: 55 – 65% (EN ISO 3251).

Fajsúly: 1,45 – 1,60 kg/l (EN ISO 2811-1).

VOC tartalom: A(a), 30 g/l; max. 5 g/l (EN ISO 11890-1).

műszaki adatok az EN 13300 szabvány szerint:

Largest grain size (EN 12524)	Fine < 100 µm
Wet scrub resistance (EN ISO 11998)	Class 2
Opacity (EN ISO 6504-3)	Class 1 with declared coverage
Gloss (EN ISO 2813)	Matt

Műszaki adatlap

TOP PREMIUM

Magas minőségű beltéri falfesték, kiváló fedőképességgel



Munkafeltételek:	Festés során a levegő, a festék és a felület hőmérsékletének +5°C-nál magasabbnak és +30°C-nál alacsonyabbnak, a relatív páratartalomnak pedig 80%-nál alacsonyabbnak kell lennie. Az alacsony hőmérséklet, valamint a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt és egyenetlenül változtathatja az árnyalatot. A nyári magas hőmérséklet lerövidíti az anyag nyitott munkaidejét.
Felület előkészítése:	Az aljzatnak teljesen száraznak, simának, tisztának, portól, zsírfoltoktól, penésztől és egyéb szennyeződésekől mentesnek kell lennie. Minden festés előtt az aljzatot meg kell vizsgálni, és meg kell állapítani az állapotát. A régi nem jól tapadó bevonatokat el kell távolítani. A keletkező egyenetlenségeket, mélységüktől függően, megfelelő vakolattal vagy kiegyenlítő anyagokkal töltjük ki. A mész-cement habarcsból készült új aljzatokat legalább 14 napig, a kiegyenlítő anyag vastagság milliméterenként legalább egy napig, az új betonajzatokat pedig legalább egy hónapig kell száradni hagyni. A penésszel fertőzött aljzatokat Algenon vagy Algenon Plus biocid oldattal kell kezelni, majd egy ronggyal vagy kefével, univerzális tisztítószerrel kell megtisztítani. A penész kialakulása és fejlődése ellen a legjobb megoldás a forrásuk megszüntetése (rendszeres szellőztetés, hideghidak szigetelése, nedvességforrások eltávolítása, vízszigetelés...). A zsíros és erősen szennyezett területeket Kalijev sapun oldattal kell tisztítani. A zsíros és erősen szennyezett részeket Kalijev sapun oldattal mossa le. Az új aljzatokat Simpra univerzális alapozó impregnálóval kell bevonni. A Top Premiumot teljesen száraz felületre kell felhordani, az időjárási viszonyoktól függően legalább 6 órával az alapozó felhordása után.
Termék alkalmazás:	A festéknek nincs szüksége különleges előkészítésre. Használat előtt keverje össze a festéket az eredeti csomagolásban. A termék hígítva is használható, de bizonyos anyagtulajdonságok már nem érhetők el (fényességfok, fedőképesség, fehérségfok, nedves mosással szembeni ellenállás stb.) A TOP PREMIUM festőecsettel, rövid sörteű festőhengerrel (szálhossz 10-12 mm) egy vagy két rétegben hordható fel. Henger használata esetén megfelelő festőhálót használjon. A második réteget csak akkor kell felvinni, ha az előző teljesen megszáradt (kb. 4-6 óra). Ugyanabból a gyártási tételből származó termékeket alkalmazzon ugyanazon a felületen. A különböző gyártási tételeket felhasználás előtt keverje össze. Használathoz készítsen elő egy felület feldolgozásához elegendő mennyiséget a termékből, a többit jól zárható eredeti csomagolásban tárolja. Soha ne tárolja a már hígított terméket! Az anyag szórással történő felhordásakor védőfelszerelés (védőszemüveg, légzésvédő, védőmaszk) használata szükséges. A látható illesztések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a felület egyik végétől a másikig, "nedves a nedvesen", megszakítás nélkül vigyük fel. Az utólagos javítások nem megengedettek. A felhordás során további festékkorrekció nem megengedett (hígítás, színezőanyagok hozzáadása stb.). Munka után mossa el a szerszámokat. A termékek felhordásakor tartsa be a vonatkozó építési szabványokat. Bármilyen további információért forduljon a Chromos-Svjetlost műszaki tanácsadójához.
Száradási idő:	Két réteg között: 4-6 óra (20 °C és 65% relatív páratartalom). Teljesen száradás: 6-12 óra (20 °C és 65% relatív páratartalom). A megadott időtartam az időjárási viszonyoktól függően meghosszabbodhat.
Felületek karbantartása:	Porolja le a felületeket, puha ruhával tisztítsa meg. Azokat a felületeket, amelyekről nem lehet eltávolítani a szennyeződések, újra kell festeni (új festékfelvitel két rétegben).

Műszaki adatlap

TOP PREMIUM

Magas minőségű beltéri falfesték, kiváló fedőképességgel



Biztonsági intézkedések:	Kövesse a festésre vonatkozó általános szabályokat. Gyermekek elől zárva tartandó. Viseljen védőfelszerelést. Használat előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját.
Szállítás és tárolás:	Száraz, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Fagyveszélyes!
Minőségmegőrzési idő:	Bontatlan csomagolásban, a gyártás dátumától számított 1,5 év.
Termék/csomagolás megsemmisítése:	Az érvényes előírásoknak megfelelően engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtőnél.
Minőség-ellenőrzés:	A termék minőségi jellemzőit a belső gyártási előírások, valamint az európai és horvát szabványok határozzák meg. A termék a Chromos-Svjetlost d.o.o. gyári minőségellenőrzés folyamatos felügyelete alatt áll.
Felelősségi nyilatkozat:	A termék használata előtt ellenőrizze annak minőségét. A termék bejelentett tulajdonságaitól való jelentős eltérés esetén hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a gyártóval; ellenkező esetben a későbbi reklamációkat nem fogadjuk el. A műszaki adatok műszaki és kísérleti ismereteink eredményei, és azzal a szándékkal adjuk meg őket, hogy a CHROMOS SVJETLOST termékekkel való munka során optimális eredményeket érjünk el. Az adatok nem tartalmaznak a gyártó jogi vagy másodlagos kötelezettségét, és nem mentesítik a felhasználót a termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzésének kötelezettsége alól. Mivel termékeinkben természetes alapanyagokat használunk, az egyes szállítmányok esetében bizonyos értékektől való kisebb eltérések lehetségesek. A kísérő dokumentációban nem szereplő hordozókon történő felhasználás előtt vegye fel a kapcsolatot műszaki szolgálatunkkal. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap későbbi módosítására. Csak a legutolsó kiadás érvényes. A frissített műszaki adatlapok megtalálhatók a www.chromos-svjetlost.hr weboldalon, vagy kérhetők a gyártótól az alábbi elérhetőségi e-mail címen. Részletesebb információkért forduljon műszaki szolgálatunkhoz. Használat előtt feltétlenül olvassa el a termék csomagolásán található biztonsági címkéket. A biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Február, 2024

Quality and environmental protection management system certified by TUV Croatia;
Certificate numbers: 44 100 134668 / 44 104 134668