



HPC/Entretien industriel

Email industriel DTM lustre très brillant pour int./ext. de Pitt-Tech® Plus

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les émaux industriels lustre très brillant de Pitt-Tech® Plus sont une gamme complète d'émaux à base d'eau 100 % acryliques conçus pour une application directement sur le métal (DTM). Ces produits offrent une protection contre la corrosion, une résistance aux produits chimiques et aux solvants et sèchent rapidement tout en ne dégageant qu'une odeur minime. Recommandé pour une utilisation sur des surfaces en métal, en maçonnerie, en plâtre ou sur des cloisons sèches correctement préparées. **Pour un usage professionnel seulement; n'est pas destiné à un usage résidentiel.**

## SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Aluminium  
Cloison sèche  
Métal ferreux  
Béton, stuc, plâtre, maçonnerie  
CMU (bloc de maçonnerie en béton)  
Acier galvanisé

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente adhésion pour une performance directement sur le métal (DTM) véritable dans une base pour ton pastel
- Couleur améliorée et rétention du lustre, contrairement à la plupart des systèmes aux alkydes, à base d'eau et à deux composants.
- Haut pouvoir masquant
- Résiste à l'enrouillement instantané
- Facile à appliquer, odeur minime
- Répond aux normes fédérales TT-E-2784 et MIL-P-28578
- Conforme à la catégorie numéro 154 du MPI, revêtement industriel léger, à base d'eau, lustre, pour intérieur
- Conforme à la catégorie numéro 164 du MPI, revêtement industriel léger, à base d'eau, lustre MPI de niveau 6, pour intérieur
- Possibilité de conformité avec les exigences LEED NC Version 2.2

## INFORMATION SUR LE MÉLANGE ET L'APPLICATION

Mélanger à fond avant et pendant l'utilisation.

### Températures acceptables pendant l'application :

Produit : 10 °C à 32 °C  
Air ambiant : 4 °C à 38 °C  
Substrat : 4 °C à 49 °C

**Accessoires :** Des changements dans l'équipement servant à l'application, dans la pression ou dans la grosseur des embouts pourraient s'avérer nécessaires pour s'adapter aux températures ambiantes et aux conditions d'application.

**Pinceau :** Pinceau en polyester/nylon de haute qualité

**Rouleau :** Revêtement de rouleau en duvet de 0,95 cm (3/8 po)

**Pulvérisateur sans air comprimé :** Pression : 1800 à 3150 psi, embouts, 0,3302 à 0,4826 mm (0,013 à 0,019 po)

Pompes de la série Graco Ultra Max avec pistolets pour entrepreneur ou l'équivalent.

**Pulvérisation conventionnelle :** Buse pour fluide : Pistolet DeVilbiss 510 avec chapeau d'air 704 ou 777, embout E et aiguille ou équipement comparable.

## INFORMATION SUR LE MÉLANGE ET L'APPLICATION

**Pression de brumisation :** 55-70

**Pression du fluide :** Ne peut être spécifiée en raison des nombreux facteurs en cause.

**Dilution :** Peut être réduit jusqu'à 5 % par volume avec de l'eau pour une pulvérisation. Un diluant n'est généralement pas requis lors d'une application au pinceau ou au rouleau. Une dilution excessive ou une pellicule trop mince peut causer des taches de rouille. Pour éliminer des taches de rouille, appliquer une deuxième couche. Ne pas ajouter d'huiles, de diluants ou tout autre additif pour peinture.

## RENSEIGNEMENTS SUR LA COLORATION ET LA

Consulter le livre des formules de couleurs pour des instructions sur la coloration. Peut être nuancé avec des colorants des lignes 896 et 96.

90-1310C	Blanc et base pour tons pastels
90-1320C	Base pour demi-tons*
90-1330C	Base pour tons foncés*
90-1340C	Base rustique foncée*
90-1306C	Rouge de sécurité
90-1313C	Orange de sécurité
90-1333C	Jaune de sécurité
90-1353C	Noir lustré

\*La coloration doit être effectuée avant l'utilisation.

## DONNÉES DU PRODUIT

**TYPE DE PRODUIT :** Formule 100 % acrylique

**LUSTRE :** 80° minimum (60° brillancemètre)

**COV\* :** 90 g/L

**SUPERFICIE COUVERTE :** 15 à 30 m<sup>2</sup> par 3,78 L

Remarque : N'inclut pas les pertes résultant des méthodes d'application, de la porosité de la surface ou du mélange.

**EPS :** (épaisseur de pellicule sèche) :2,0 à 4,0 mils

**POIDS/CAPACITÉ\* :** 4.55 kg +/- 91g

**CONCENTRATION PIGMENTAIRE VOLUMIQUE\* :** 40.8% +/- 2%

**CONCENTRATION PIGMENTAIRE MASSIQUE\* :** 51% +/- 2%

**RATIO DE MÉLANGE :** Un composant

\*Données du produit calculées sur 90-1310C.

Épaisseur de pellicule fraîche : 5 à 9 mils

Microns humides : 127 à 229

Épaisseur de pellicule sèche : 2,0 à 4,0 mils

Microns secs : 50,8 à 101,6

**TEMP. DE SERVICE :** Chaleur sèche 121 °C

**TEMPS DE SÉCHAGE :** Temps de séchage à 25 °C et 50 % d'humidité relative.

Au toucher : 15 minutes

Pour manipuler : 30 minutes

Pour appliquer une seconde couche : 1 heure

Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon la température, l'humidité, la couleur, l'épaisseur de la pellicule et la circulation de l'air.

**NETTOYAGE :** Au savon et à l'eau

**POINT D'ÉCLAIR :** Au-delà de 93 °C

Enduits pour bâtiments

Émail industriel DTM lustre très brillant pour int./ext. de Pitt-Tech® Plus

## PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

La surface à peindre doit être stable, sèche, propre et exempte d'huile, de graisse, d'agents de démoulage, de composés de durcissement et autres corps étrangers. La durée de vie du revêtement est déterminée par la préparation de la surface. Lorsque nécessaire, les surfaces nues doivent recevoir une couche d'apprêt avec un apprêt qui convient. Les apprêts pour émaux industriels Pitt-Tech® Plus 90-912, 90-908 et 90-909 doivent être appliqués sur tous les substrats en métal nu lors de l'utilisation de couleurs préparées dans des bases demi-tons, tons foncés et rustiques foncées. Enlever et inhiber le renouvellement de la moisissure sur les surfaces extérieures en utilisant une (1) dose de blanc de lessive au chlore pour trois (3) doses d'eau.

**AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières ou des vapeurs de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION.** Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire NIOSH homologué et bien ajusté et éviter tout contact avec la peau. Nettoyer la surface en profondeur avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, apprendre comment vous protéger et protéger votre famille en communiquant avec le service d'assistance téléphonique national USEPA au 1 800 424-LEAD (1 800 424-5323) ou visiter le site [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Au Canada, communiquer avec un bureau régional de Santé Canada. Veuillez suivre ces instructions pour contrôler l'exposition à d'autres substances dangereuses pouvant se dégager pendant la préparation de la surface.

**SURFACES DÉJÀ PEINTES :** L'adhérence des anciens revêtements doit être testée sur le système existant.

**MÉTAL FERREUX :** La rouille et les autres contaminants de surface doivent être enlevés conformément aux directives du SSPC-SP2 pour outils à main ou du SSPC-SP3 pour outils électriques. La surface doit ensuite être nettoyée à fond pour éliminer tous les autres contaminants, conformément aux directives du SSPC-SP1.

**ACIER GALVANISÉ :** Nettoyer au solvant conformément aux directives du SSPC-SP1 pour éliminer la graisse et l'huile. Si de l'oxydation (rouille blanche) s'est formée, sabler et enlever toute forme de contamination. Si le métal galvanisé a été passivé ou stabilisé, la surface doit être érodée, c.-à-d. sablée et brossée conformément aux directives du SSPC-SP7, ou encore traitée aux produits chimiques.

**ALUMINIUM :** Nettoyer au solvant conformément aux directives du SSPC-SP1 pour éliminer la graisse et l'huile.

**BÉTON, STUC, PLÂTRE, MAÇONNERIE autre que CMU :** Laisser tout le béton, le mortier, le plâtre, etc. durcir pendant trente (30) jours dans des conditions normales de séchage. Enlever toute saleté, poussière, boue, bavure de mortier et toute autre forme de contamination. Le béton traité avec des composés de durcissement ou des durcisseurs doit être complètement érodé.

**BLOCS MAÇONNERIE EN BÉTON (CMU) :** Laisser tout le mortier durcir pendant trente (30) jours dans des conditions normales de séchage. Enlever toute saleté, poussière, boue, bavure de mortier et toute autre forme de contamination.

## APPRÊTS RECOMMANDÉS

Bois intérieur	17-921C, 17-955C
Béton, stuc, plâtre, maçonnerie autre qu'en béton	4-603C, 4-808C
Blocs de maçonnerie en béton	6-15C, 16-90C
Cloison sèche	6-2C, 9-900C, 17-921C
Aluminium	6-204C, 90-712, 90-912
Bois extérieur	6-609C, 17-921C
Métal ferreux	Autoapprêtant, 6-208C, 7-852C, 90-712, 90-912
Acier galvanisé	Autoapprêtant, 6-209C, 90-712, 90-912

Pour des conditions plus corrosives, utiliser les apprêts de la série 97-145, 97-946 ou 98-46.

## SÉCURITÉ

Les procédures de sécurité pertinentes doivent être suivies en tout temps lors de la manipulation de ce produit. **N'UTILISER QUE DANS DES CONDITIONS DE VENTILATION ADÉQUATE. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Le vaporisateur doit être manié avec précaution et conformément aux recommandations du fabricant. Une injection haute pression de matière dans la peau par un équipement sans air peut causer de graves blessures. Lire tous les renseignements importants sur la santé/sécurité indiqués sur l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser le produit. Les fiches signalétiques sont disponibles sur notre site Web au [www.ppghpc.com](http://www.ppghpc.com) ou en composant le 1-800-441-9695.

PPG Architectural Finishes, Inc. estime exactes les données techniques présentées : cependant, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité et de performance n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site Internet ou appeler le 1-800-441-9695.



PPG Industries, Inc.  
Enduits pour bâtiments  
One PPG Place  
Pittsburgh PA 15272 É.-U.  
[www.ppgpittsburghpaints.com](http://www.ppgpittsburghpaints.com)  
[www.ppgporterpaints.com](http://www.ppgporterpaints.com)

Services techniques  
1-800-441-9695  
Télécopieur : 1 888 807-5123

## LIMITES D'UTILISATION

**Pour un usage professionnel seulement; n'est pas destiné à un usage résidentiel.** Appliquer uniquement si les températures de l'air, du produit et de la surface se situent entre 4 °C et 38 °C et si la température de la surface est au moins 3 °C au-dessus du point de rosée. En extérieur, éviter d'appliquer de la peinture tard dans la journée lorsqu'il y a un risque de formation de rosée ou de condensation ou encore lorsqu'il y a un risque de pluie. Deux couches sont requises pour assurer une protection et une durabilité maximales, lorsque le produit est utilisé comme couche de finition. Ne pas utiliser sur de grandes structures en bois ou pour un service d'immersion. **PROTÉGER CONTRE LE GEL.** Une dilution excessive ou une pellicule trop mince peut causer des taches de rouille. Pour éliminer des taches de rouille, appliquer une deuxième couche.

## EMBALLAGE

3,78 Litres  
18,9 Litres

Architecte/Concepteur  
1 888 PPG-IDEA

PPG Canada, Inc.  
Enduits pour bâtiments  
4 Kenview Blvd  
Brampton ON L6T 5E4

E8C 11/2010