

Fiche technique

Ultramatte

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Couleur	Blanc (sèche en un fini clair)
Teneur en solides	30 % (poids) - 27 % (volume)
pH	8.5 ± 0.5
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Résistance à l'abrasion (Test Taber)	Perte de masse : 22 mg (1000 révolutions - ASTM D-4060)
COV	266 g/L
Point d'éclair	N. D.
Lustre 60°	Ultra mat : 5 % ± 2 %
Stabilité au gel / dégel	Craint le gel
Temps de séchage (selon les conditions)	Toucher : 1 heure
	Recouvrir : 2 à 3 heures
	Contact léger : 4 heures
	Premier nettoyage humide : 10 jours Maturation complète : 10 jours
Viscosité	22 à 24 secondes (Zahn #2)
Densité	1,03 - 1,05 kg/L

DONNÉES TECHNIQUES	
Pouvoir couvrant	165 pi ² (15,3 m ²) / litre (selon les conditions)
Format disponible	1 L
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Outils	Applicateur Finitec ou pinceau
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)
Élimination	Recycler si possible (Consultez les autorités locales)

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

APPLICATION

Pour connaître la méthode d'application, référez-vous au « Guide d'application des vernis à meubles » de Finitec.

