



### เด็คส์ โอลเจ ดีวัน น้ำมันรักษาเนื้อไม้

<b>รายละเอียด ผลิตภัณฑ์</b>	<p>DEKS OLJE® D.1 คือน้ำมันที่ทำให้เนื้อไม้อิมตัว โดยทำน้ำมันเข้าไปเพื่อทดแทนน้ำมันที่สูญเสียไปตามกาลเวลา น้ำมันเข้าไปไล่ความชื้นและอากาศออก น้ำมันที่เติมในเนื้อไม้ช่วยบำรุงและคงสภาพเนื้อไม้ให้อยู่นาน</p> <p>ป้องกันเนื้อไม้จากภายในและสู่ภายนอก เป็นน้ำมันใสที่ไม่มีฟอง DEKS OLJE® D.1 ช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติ</p> <p>ความสวยงามของไม้ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องขัดหรือลอกก่อนทำซ้ำ</p>
<b>คุณสมบัติ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เหมาะสำหรับไม้ที่มีความหนาแน่น มีความมัน และยากต่อการแทรกซึม</li> <li>• ขับไล่ความชื้นและอากาศในเนื้อไม้ โดยซึมลึกเข้าไปในรูพรุนของเนื้อไม้</li> <li>• ป้องกันความชื้น และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม แสงแดดยูวี</li> <li>• โปร่งใส – รักษาลักษณะของไม้ตามธรรมชาติ</li> <li>• D.1 เคลือบเงาแบบด้านธรรมชาติ (สำหรับสีทับหน้าแบบเงาใส ให้ทำซ้ำด้วย DEKS OLJE® D.2*)</li> <li>• ไม้ลอก ไม้ล่อน (เมื่อทาสีตามคำแนะนำการใช้งาน)</li> <li>• บำรุงรักษาง่าย – ไม่ต้องลอก หรือขัดผิว ก่อนทำซ้ำ</li> <li>• สามารถใช้ทาได้ทั้งไม้ที่อยู่เหนือผิวน้ำและไม้ที่อยู่ใต้ผิวน้ำ (ไม้ที่อยู่ใต้ผิวน้ำต้องเคลือบทับด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน)</li> </ul>
<b>การใช้งาน ทั่วไป</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้งานภายนอก และภายใน</li> <li>• ใช้ได้กับผิวไม้ในแนวนอน และแนวตั้ง เช่น ผนัง ฝ้าเพดาน</li> <li>• ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้โอ๊ค, เกาลัด, อีโรคะ, ไม้สัก, มะฮอกกานี...</li> <li>• ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ไผ่, ลาร์ช, ซีดาร์...</li> <li>• เป็นสีรองพื้นที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย สำหรับการทาทับหรือเคลือบด้วยสีแบบธรรมดาที่ไม่ต้องมีส่วนผสมต่างๆ</li> </ul>
<b>ข้อมูลทาง เทคนิค</b>	<p>ผิวหน้าเมื่อแห้ง: Matt / แบบด้าน</p> <p>ประเภทน้ำมันนำพา: อัลคิล-ยูรีเทนเรซิน</p> <p>ชนิดของตัวทำละลาย: มีตัวทำละลาย</p> <p>ความหนืด: ของเหลว</p> <p>แรงโน้มถ่วงเฉพาะ (ที่ 20°C): 0.850 ± 0,05</p> <p>สถานะ: ของเหลว</p> <p>เนื้อที่เป็นของแข็ง: 27 % ± 2</p> <p>ความสามารถในการติดไฟ: ไม่จัดว่าเป็นสีที่ติดไฟได้ดี</p> <p>จุดวาบไฟ: &gt; 60°C.</p> <p>ทนต่ออุณหภูมิ (ฟิล์มแห้งที่บ่มเต็มที่): + 175°C</p> <p>อายุการเก็บรักษา: อย่างน้อย 2 ปีในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิด</p> <p>ขนาดบรรจุ: 1L, 2.5L, 20L, 200L</p> <p>สี: อำพัน</p> <p>สัมผัสแห้ง: 6 ชั่วโมง</p>

	<p>เวลาแห้ง: 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น</p> <p>ระยะเวลาก่อนทาทับหน้าด้วย <b>DEKS OLJE® D.2*</b>: 3 วัน</p> <p><b>VOC:</b> ค่าขีดจำกัดของสหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ (cat. A/f) 700 g/L (2010) ผลิตภัณฑ์นี้มี 628 กรัม/ลิตร</p>
<b>เครื่องมือในการทำงาน</b>	แปรง ลูกกลิ้ง
<b>การเตรียมการก่อนใช้งาน</b>	ฝึกฝนการทา หรือ ทดสอบการทา ก่อนใช้งานบนพื้นผิวจริง ปิดหรือป้องกันส่วนที่ไม่ต้องการทา และคลุมกันแดดพื้นผิวที่ต้องการทา ในสภาพอากาศแห้ง ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C ถึง 35°C ห้ามทากลางแจ้ง แดด หรือพื้นผิวที่ร้อน หรือฝนตก
<b>การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน</b>	<p><b>พื้นผิวทั่วไป:</b></p> <p>พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง และปราศจากสิ่งสกปรก จารบี เชื้อรา น้ำค้าง น้ำมัน และสีเคลือบผิวหน้าทุกชนิด</p> <p>ล้างเชื้อรา น้ำค้าง ด้วยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ 50/50 รดน้ำยา ลงบนพื้นผิว รอ 10-15 นาที จากนั้นล้างออกให้หมดด้วยน้ำ</p> <p>ปล่อยให้ไม้แห้ง 2-3 วัน หรือความชื้นน้อยกว่า 18% ก่อนทา DEKS OLJE® D.1 สามารถใช้ได้กับพื้นผิวไม้เปลือหรือพื้นผิวไม้ที่ก่อนหน้านี้เคลือบด้วย DEKS OLJE® D.1 เท่านั้น สีเคลือบอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องถูกลอกออก หรือขัดออกด้วยกระดาษทราย 80 หรือ 100</p> <p><b>ไม้ใหม่:</b></p> <p>ภายใน – ขัดด้วยกระดาษทราย #100 เอาฝุ่นออก แล้วเช็ดด้วยผ้าชุบ Methylated Spirit</p> <p>ภายนอก – ไม้ใหม่ที่ไสเรียบจะมีพื้นผิวเรียบเป็นมัน ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้หรือการเคลือบทับใด ๆ ไม่สามารถแทรกซึมหรือติดทนได้ ดังนั้นจึงต้องกำจัดออกไป</p> <p>วิธีการคือ ล้างด้วย AQUANETT®* หรือ PREPDECK®* และทำให้เป็นกลางด้วย NET-TROL®* ขัดเก็บผิวหน้าด้วยกระดาษกรวดเบอร์ 80 บัดฝุ่นออกแล้ว เช็ดด้วยผ้าชุบ Methylated Spirit เพื่อขจัดคราบมัน ฝุ่น และสารตกค้าง สำหรับไม้อิโรโค (Iroko) ไม้ประดู่ ดู "ข้อจำกัด"</p> <p><b>พื้นผิวไม้ที่ผกร่อน (ไม่เคยผ่านการบำบัด):</b></p> <p>ไม้ที่ผกร่อนนานกว่า 12 เดือน: ควรทำความสะอาดด้วย NET-TROL®* เพื่อขจัดเศษไม้และสิ่งสกปรกทั้งหมด</p> <p>หากไม่มีการปนเปื้อนอย่างรุนแรง ให้ทำความสะอาดด้วย AQUANETT®* หรือ PREPDECK®* และทำให้เป็นกลางด้วย NET-TROL®*</p> <p><b>พื้นผิวที่ผ่านเคลือบมาแล้ว (ทาน้ำมัน, สี, มีคราบ, เคลือบเงา...): ให้ลอก หรือขัดออก</b></p> <p>น้ำมันทาไม้: ลอกด้วย AQUANETT®* หรือ PREPDECK®* ล้างด้วย NET-TROL®*</p> <p>สีน้ำมัน (finishes แบบน้ำมันหรืออัลคิด): ลอกสีด้วย DILUNETT®* ล้างด้วย NET-TROL®*</p> <p>สีอะคริลิก (สูตรน้ำ): ลอกด้วย PREPDECK®* ล้างด้วย NET-TROL®*</p>

	<p>สีเคลือบอื่นๆ เช่น อีพ็อกซี 2 แพ็ค ยูรีเทน: ลอกด้วย DSP 800* ล้างด้วย น้ำอุ่น อะซิโตน หรือ แอลกอฮอล์</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> ไม้เนื้อแข็งและไม้ที่มีแทนนินสูง เช่น โอล์ค, เกาลัด, ซีดาร์, ไม้สัก, มะฮอกกานี... อาจสีเข้มขึ้นหลังใช้ AQUANETT®*, PREPDECK®* และ DILUNETT®* ควรล้างซ้ำด้วย NET-TROL®* ทันที หลังจากล้าง จะทำให้สีสว่างขึ้นและฟื้นฟูสีไม้</p>
<p><b>แอปพลิเคชัน / การใช้งาน</b></p>	<p>ทาโดยไม่ต้องผสม ทา DEKS OLJE® D.1 ให้เต็มเนื้อไม้เพื่อให้เกิดความ สม่ำเสมอ เมื่อผิวแห้งจะเป็นสี "ด้าน-เหลืออม"</p> <p>เริ่มต้นด้วยการทา DEKS OLJE® D.1 บนพื้นที่ขนาดที่สามารถทำทั่วได้ใน เวลาประมาณ 15 นาที ทันทีก D.1 ซึมลงในเนื้อไม้ (ปกติ 15-30 นาที) ให้ทาครั้งที่ 2 โดยทา D.1 "เปียกบนเปียก" ต่อไปจนกว่า จะได้ความอึดตัวของเนื้อไม้ที่สม่ำเสมอ</p> <p>จำนวนเที่ยวหรือชั้นของการใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ ผิว และความพรุน ของไม้</p> <p><b>อย่าให้ DEKS OLJE® D.1 แห้ง หรือสัมผัสแล้วรู้สึกแห้งระหว่างการทา</b> ทิ้งทิ้งยวสุดท้ายไว้ 30 นาที แล้วใช้ผ้าชุบ D.1 บิดให้หมาด ๆ เช็ดให้ทั่วพื้นผิว เพื่อขจัด D.1 ส่วนเกินและจุดที่เป็นแอ่งสี</p> <p>หากผ้าชุบ D1 เกินไปให้บิดหมาด สิ่งสำคัญคือต้องทา D.1 ให้ได้มากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ในวันแรก</p> <p>ซึ่งทำได้โดยการทา "เปียกบนเปียก" และการปาดแปรงกลับไปกลับมาอย่าง ต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ D1 แทรกซึมเข้าเนื้อไม้ได้มากที่สุด</p> <p>D.1 จะแทรกซึมเข้าไปป้องกันถึง "เนื้อไม้ข้างใน" ไม่ใช่แค่เคลือบอยู่บน "พื้นผิว" หรือ บน "ผิวหน้า"</p> <p>ทิ้งระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้ DEKS OLJE® D.1 แห้งสนิท ก่อนนำไปใช้งาน หรือทาทับด้วย DEKS OLJE® D.2*</p> <p>อุณหภูมิแทบไม่มีผลกระทบต่อการทำ DEKS OLJE® D.1</p>
<p><b>อัตราของการ ใช้งาน</b></p>	<p>ทาครั้งแรก: 1 ถึง 4 ตร.ม. ต่อลิตร</p> <p>การบำรุงรักษา การทาทับ: 8 ถึง 12 ตร.ม. ต่อลิตร</p> <p>อัตราของการใช้งานที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการทา ชนิด พื้นผิว และความพรุนของไม้</p>
<p><b>การบำรุง รักษา หรือ การทาทับ หลังจากผ่าน การใช้งานไป แล้ว</b></p>	<p>การล้างพื้นไม้เป็นประจำด้วย NET-TROL®* จะช่วยรักษาสภาพพื้นผิวของ DEKS OLJE® D.1</p> <p>DEKS OLJE® D.1 จะค่อยๆ สีจางลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการสัมผัสกับ แสงแดดและรังสียูวี เมื่อสีไม้กลายเป็นสีเทาอ่อน แสดงว่าถึงเวลาบำรุงรักษา โดยทำความสะอาดพื้นผิวด้วย NET-TROL® และใช้ DEKS OLJE® D.1 ทา จนกว่าไม้จะอึดตัวและสีพื้นกลับคืนสภาพ ปกติแล้วทา 1 หรือ 2 รอบก็เพียงพอ</p>
<p><b>ข้อจำกัด และ ข้อควรระวัง</b></p>	<p>DEKS OLJE® D.1 อาจทำให้กาวหรือวัสดุอุดร่องไม้อ่อนตัวและหลุดล่อน หากมีข้อสงสัยปรึกษาเรา</p> <p>เนื้อไม้ที่มีน้ำมันแทนนิน และน้ำมันธรรมชาติ เช่น ไม้ Iroko จะขัดขวางการ แทรกซึมและการแห้งของ D.1</p> <p>ไม้ประเภทนี้ควรเตรียมเนื้อไม้และพื้นผิวให้หมดจดอย่างเหมาะสม หรือปล่อยให้ อยู่ในสภาพอากาศเป็นเวลา 12 เดือนก่อนใช้ DEKS OLJE® D.1 ติดต่อเรา สำหรับคำแนะนำในการใช้งาน</p>

	<p>การใช้งานกับไม้อัด - ติดต่อเรา</p> <p>ห้ามใช้ DEKS OLJE® D.1 กับไม้ที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบเทอร์โม (เทอร์โมวูด)</p>
<b>ทำความสะอาด</b>	<p>ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วย White Spirit ในขณะที่ยังไม่แห้ง หากสีแห้งให้ล้างออกด้วยน้ำยาลอกสี</p> <p>หลังทำความสะอาดให้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องมือ</p> <p><b>ข้อควรระวัง:</b> เศษผ้า ไม้กวาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สัมผัส D1 สามารถติดไฟได้ ในการจัดเก็บ</p> <p>ให้นำเศษผ้า ไม้กวาน อุปกรณ์เหล่านี้ แช่น้ำในกระป๋อง ปิดและจัดเก็บให้ดี ก่อนนำไปกำจัดตามขั้นตอนต่อไป</p>
<b>การเก็บรักษา</b>	<p>DEKS OLJE® D.1 ที่เหลือจากการใช้งานเก็บในกระป๋องที่เหมาะสม ปิดฝาให้สนิท เก็บในอุณหภูมิปกติ</p> <p>ห้ามแช่แข็ง</p>
<b>ข้อมูลทั่วไป</b>	<p><b>OWATROL INTERNATIONAL</b> ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมเงื่อนไขที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา</p> <p>ผลิตภัณฑ์ OWATROL อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ให้ใช้งานตามฉลากบนบรรจุภัณฑ์และเอกสารข้อมูลทางเทคนิค</p> <p>สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อและศึกษาได้จาก <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a></p>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลความปลอดภัย</b>	<p>เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามสูดดมไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา</p> <p>สำหรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ติดต่อ <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a></p>

\*จากผู้ผลิตเดียวกัน