

רבניצקי 6 א.תעשיה סגולה פ"ת 03-9131413


זמני לחיצה בפרס למוצרי סובלימציה

<u>זמן בשניות</u>	<u>טמפרטורה בצלזיוס</u>	<u>מוצר</u>
50	180	אלומיניום
90	200	אלומיניום כרומלוקס ChromaLuxe
50	200	פח – לחץ חזק
60	200	עץ סובלימציה (לבן) – לחץ חזק
40	180	עץ צפצפה מצופה – לחץ בינוני
60	200	פלסטיק לסובלימציה – לחץ חזק
300	200	קרמיקה – לחץ חלש עד בינוני
30	200	בד על בסיס פוליאסטר – לחץ חזק
50	190	מוצרי קרטון – לחץ חזק
240	200	מוצרי זכוכית וקריסטל – לחץ חלש עד בינוני
600	200	אבן בזלת – לחץ חלש. לשים עם הפנים למטה
120	180	אקריל – לחץ בינוני

זמני לחיצה לניירות טרנספר על בדי כותנה

<u>זמן בשניות</u>	<u>טמפרטורה בצלזיוס</u>	<u>מוצר</u>
15-12	190	בד כותנה בהיר – לחץ חזק (מלבד טכני פרינט)
30	190	בד כותנה כהה ג'ט אופק (קילוף קר)
30	165	בד כותנה כהה לייזר 1 אופק (קילוף קר)

המשך בדף 2...



רבניצקי 6 א.תעשייה סגולה פ"ת 03-9131413

זמני לחיצה לפלוקים ופלקסים - סף צרפת

<u>זמן בשניות</u>	<u>טמפרטורה בצלזיוס</u>	<u>מוצר</u>
20 (קילוף קר)	165	פלקס רגיל -
20 (קילוף קר)	170	פלוק רגיל - VelCut
35	200	פלוק סוב' FiberPlus - גיהוץ ראשון (לחומר)
15	200	פלוק סוב' FiberPlus - גיהוץ שני (לחולצה)
15 ולקלף חם	165	פלקס לסולבנט - Tatto גיהוץ ראשון
10	165	פלקס לסולבנט - Tatto גיהוץ שני
15-20	155-165	פלקס לסולבנט - Classic Print
15	160	פלקס שקוף לסולבנט - Clear Flex
15-17	160-170	פלוק לסולבנט - Eco Print