

Résultat des tests de résistance en laboratoire

Étiquetage annoncé :

78% coton
20% polyamide
2% elasthane



NF EN 13770 11-2002 Méthode 1 Détermination de la résistance à l'abrasion sur abrasimètre Martindale

Résultat

Zone tricot semelle :
Obtention d'un clair : > 100 000 frottements
Obtention d'un trou : > 100 000 frottements

Zone tricot côte :
Obtention d'un clair(*) : 24 000 frottements
Obtention d'un trou : > 100 000 frottements

(*) A 100 000 frottements, le clair est visible sur 0 à 25% de la surface.

Commentaire

Réalisé le 31/07/23 - Ver. 1

Les chaussettes résistent à plus de 100 000 cycles de frottement sans trous.