



**~NF EN ISO 12945-2 10-2000 Détermination de la propension à l'ébouriffage et au boulochage  
Méthode Martindale modifié**

Résultat	Commentaire
<small>Réalisé le 23/09/20 - Ver. 1</small>	
Boulochage	
125 cycles : 2	
500 cycles : 1/2	
1000 cycles : 1	
2000 cycles : 1	
Ebouriffage	
125 cycles : 2	
500 cycles : 1/2	
1000 cycles : 1/2	
2000 cycles : 1/2	

## Echarpe tissée en laine mérinos

Note de boulochage : 1/5 après 2000 cycles.



**~NF EN ISO 12945-2 10-2000 Détermination de la propension à l'ébouriffage et au boulochage  
Méthode Martindale modifié**

Résultat	Commentaire
<small>Réalisé le 23/09/20 - Ver. 1</small>	
Boulochage	
125 cycles : 4	
500 cycles : 3	
1000 cycles : 2	
2000 cycles : 1/2	
Ebouriffage	
125 cycles : 3	
500 cycles : 2/3	
1000 cycles : 2/3	
2000 cycles : 2/3	

## Echarpe tissée en cachemire

Note de boulochage : 1-2/5 après 2000 cycles.



**~NF EN ISO 12945-2 10-2000 Détermination de la propension à l'ébouriffage et au boulochage  
Méthode Martindale modifié**

Résultat	Commentaire
<small>Réalisé le 23/09/20 - Ver. 1</small>	
Boulochage	
125 cycles : 4/5	
500 cycles : 4	
1000 cycles : 3/4	
2000 cycles : 3	
Ebouriffage	
125 cycles : 3/4	
500 cycles : 3/4	
1000 cycles : 3/4	
2000 cycles : 3/4	

## Echarpe tricotée en laine mérinos

Note de boulochage : 3/5 après 2000 cycles.