Goldspar Original

ニス

木部用、内外部用光沢のあるクリア-塗料



製品についての説明

優れた内外部用変性アルキッドのマリン用ニス

- * 刷毛、ローラー又はスプレーの使用が可能
- *強く、耐久性のある塗膜

*優れたUV防止

製品に関する情報

色 YVA210 塗膜は透明な琥珀色です

仕上げ強度な光沢比重0.9固体の含有量46%

塗料を混ぜる前の通常の使用有効 2年

期間

揮発性有機化合物の含有量 (原 437 グラム/リットル

液)

ユニットのサイズ 250ミリリットル 500ミリリットル 1リットル 2リットル

乾.燥	/ 涂/	1重ね	に関	₫	るり	書 報	

R 深 / 坐り里ね に 関 9 る 情 報							
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)			
指触乾燥[ISO]	15 時間	10 時間	5 時間	3 時間			

上塗り塗装 塗装表面の材質

	10°C (50°F)		15°C (15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
上塗り塗料	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	
Coldonor Original	40 DT BB	5 0 88	00 PT 88	4 🗆 88	40 0 8	0. 0.88	0.01188	4 0 88	
Goldspar Original	40 時間	5 日間	32 時間	4 日間	16 時間	2 日間	8 時間	1 日間	
Goldspar Satin	40 時間	5 日間	32 時間	4 日間	16 時間	2 日間	8 時間	1 日間	
Schooner Tropical	40 時間	5 日間	32 時間	4 日間	16 時間	2 日間	8 時間	1 日間	
	シチ・≠_パ_フ_=ノンカ゚	カルが過ぎた坦合い	+ 320-400釆のヴ	TWL キ たけしょうノサン	L・10-た掛けて	ノださい			

注: オーバーコーテイングタイムが過ぎた場合は、320-400番のウエットまたはドライサンドペーパーを掛けてください

塗装方法

下 地処理 塗装面はクリーンで、乾燥し、汚れが無いこと

ヒント シンナー YTA800 International Enamel Thinners #1. スプレー塗装の場合は、必要であればシンナーで30%希釈してください.

クリーナー YTA800 International Enamel Thinners #1.

換気と湿気のコントロール 十分に換気の良いところで塗布すること エアスプレーガン 圧力: 176 - 210バール スプレーノズルの口径: 1365-1580 従来のスプレーガン 圧力: 2.3バール スプレーノズルの口径: 1.1-1.3 mm.

その他 エアミックススプレーガンを使用する 圧力:2バール. スプレーノズルの口径:0.6-113

要点 本塗料の温度は最低摂氏15度 / 華氏60度から最高摂氏30度 / 華氏86度に保つ 周囲の気温は最低摂氏10度 / 華氏50度か

ら最高摂氏35度 / 華氏95度である 塗装表面の温度は、最低摂氏10度 / 華氏50度から最高摂氏35度 / 華氏95度に保つ


喫水線上の木部に適しています シンナー希釈すれば、適切な脱脂後はチークやイリコ等油を含む木部にも塗装できます

塗装回数 温帯地方では最低6回、熱帯と亜熱帯では最低10回内部は最低3回

可能な塗装面積 (理論上の) - 18 m²/リットル

もっと詳しく知りたい方は、地区の代理店もしくはwww.vachtpaint.com.にてご確認ください。

★®, International®, Akzo Nobel かの可ゴマーク及び本冊子に記載されているほかの製品は、Akzo Nobel 社の商標であり、又はAkzo Nobel 社がライセンスを受けた商品である。 ©Akzo Nobel 2009.



共用性 / 表面の材質



Goldspar Original

ニス

木部用、内外部用光沢のあるクリア-塗料

推奨乾燥膜厚 26 ミクロン乾燥

推奨ウェット膜厚 56 ミクロンのウェット膜厚

塗装方法 エアスプレーガン, 刷毛, 従来のスプレーガン, エアミックス, ローラーを使用。

移動、保管及び安全性にる関する情報

保管輸送

Goldspar Originalを輸送又は保管するときには、安全に密封できる容器で保管すること

保管·

空気又は異常な温度には晒さないように注意する。また、Goldspar Originalのシェルフライフ有効期間を確認して、使用していない期間は、容器を密封して気温摂氏5度 / 華氏41度から摂氏35度 / 華氏95度の場所で保管し直射日光は避け

X.International

vachtpaint.com

る

安全性

廃棄: 缶又は本塗料を下水へ廃棄しないで、適切な設備を使用して廃棄すること。最良の方法は、塗料を硬化させて

から廃棄することである。

一般的: 健康及び安全性に関する情報はラベルに記載されている。又、弊社のテクニカル・ヘルプ・ラインからも入

手することができる

常に手袋、ゴーグルを付け、オーバーオールで皮膚を保護する 製品の安全性に関するデータシートのコピーをユーザ

一は必ず入手し、使用する前にそれらの規則についてすべて熟知しておくこと

重要事項 弊社は、本紙面の情報を完全な情報として提供していものではない。用途に対する製品の適合性について書面で詳し

く問い合わせることなく製品を使用する者は、自己の責任で使用しており、従って、そのような使用において出来する損失又は損害(不注意から起こる死亡又は傷害は別として)、あるいは製品の効果に対して、弊社は何ら責任を負うものではない。また、本紙面の情報は、使用上の経験及び絶え間ない弊社の製品開発において、随時、変更する可

能性がある。

参照:3548 発行日2011/08/31