

# SUPER-KPA®

## SUPER-KPA Primario Asfáltico

### Base Agua

Primario asfáltico de gran estabilidad, con alto contenido de asfalto.

### Características

- Alto contenido de asfalto.
- Libre de solventes.
- Hidrata el sustrato formando una base adherente.
- Adhiere en todo tipo de superficies de concreto.
- Excelente obturador de porosidades.

### Usos

Ideal como sellador y promotor de adherencia al sustrato para sistemas impermeables



### Apto para:

Techos de concreto convencionales

### Aplicación

1. Preparar y limpiar la superficie perfectamente de grasa, polvo, moho y material flojo o suelto, evitando falsas adherencias.
2. Realice una dilución de material 3:1 con agua limpia y agite perfectamente.
3. Con rodillo, cepillo o jalador de hule, aplique la dilución a razón de 4 a 6 m<sup>2</sup> / L .
4. Deje secar por un periodo mínimo de 8 horas antes de iniciar con los trabajos de impermeabilización.

# SUPER-KPA®

## SUPER-KPA Primario Asfaltico

### Datos técnicos

Viscosidad @ 25°C, Copaford No. 4	11 – 13 segundos
Densidad 25°C	1.01 – 1.03 (g/ml)
PH	11.0 – 12.5
Contenido de sólidos de asfalto	60 (%)
Contenido neto	19L

### Medidas de Seguridad

- Usar guantes de latex, lentes de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.
- Grado de riesgo



### Almacenamiento

- Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Este producto conserva sus propiedades durante 12 meses después de la fecha de fabricación cerrado y en su envase original.

### Precauciones

- No se aplique sobre superficies encharcadas, saturadas de agua o húmedas o bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en techos y azoteas con problemas estructurales o losas con mala nivelación.