

Hoja de datos técnicos

Descripción del producto – SlipDoctors Deck Grip es un sellador acrílico no amarillento a base de agua para concreto y otras superficies. Este revestimiento versátil es fácil de aplicar y da como resultado un acabado transparente, semibrillante y apto para andar descalzo. También es resistente a productos químicos, rayos UV y altamente duradero. El aditivo incluido debe mezclarse con el sellador para aumentar la tracción superficial y proporcionar una protección antideslizante efectiva. Deck Grip es la solución perfecta para tratar cubiertas de piscinas resbaladizas, cubiertas de piedra o concreto y superficies de piedra natural donde se desea una protección antideslizante.

SlipDoctors Deck Grip

Características especiales

- Uso interior y exterior
- Apto para usar descalzo
- Aumenta la tracción
- Resistencia a rayos UV y químicos
- Resistente al cloro
- No amarillento
- Aplicación rápida y fácil

Usos sugeridos

- Comercial y residencial
- Superficies de concreto estampadas, selladas y teñidas
- Calzadas
- Patios
- Áreas de piscinas
- Cubiertas de concreto y piedra

Características y ventajas del producto

Superficies	Concreto estampado, sellado y teñido, azulejos sellados y piedra natural.
Color	Blanco lechoso líquido, transparente cuando está seco, acabado semibrillante
Modo de aplicación	Rodillo de 3/8" o rociador con boquilla 5916
Tamaño	1 gal., cubo de 5 gal.
Temp. de aplicación	Temperatura de la superficie, del aire y del producto por encima de 4 °C (40 °F) y por lo menos 5 °C (12 °F) por encima del punto de rocío
Tpo. de recubrimiento	2-4 horas
Tránsito ligero	6-12 horas
Tránsito normal	24 horas
Resistente al agua	Sí, pero no se puede sumergir continuamente
Resistente a las manchas	Sí
Tipo de producto	Sellador de acrílico a base de agua
Cobertura	300-600 ft ² /gal. La cobertura variará debido a la porosidad de la superficie
Almacenamiento	Almacenar en un área seca a temp. ambiente de 72 °F (22 °C); No congele
Caducidad	2 años con el envase original cerrado; 1 año con el envase abierto
Garantía	2 años
Remoción	Xileno o tolueno
Eliminación	Desecho del contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.
Coefficiente de fricción*	0.52 DCOF mojado - ANSI B101.3 0.53 DCOF mojado – ANSI A137.1/A326.3 0.62 SCOF mojado - ANSI B101.1

*Los resultados pueden variar según la superficie y el método de aplicación.

Instrucciones para la preparación, aplicación y uso

Lea la totalidad de la etiqueta del producto, la hoja de datos técnicos (TDS) y la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de usar.

Precauciones de seguridad:

- Use en un área bien ventilada.
- Si raspa, lija o elimina la pintura vieja de cualquier superficie, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Plomo al 1-800-424-LEAD o www.epa.gov/lead para más información.

Equipo de seguridad opcional:

- Guantes resistentes a productos químicos
- Protección ocular
- Mascarilla

Preparación de la superficie:

Preparación de la superficie: varía según la superficie. Consulte la tabla a continuación para obtener instrucciones específicas de preparación de la superficie.

Instrucciones de aplicación:

Paso 1 Aditivo de mezcla: La cantidad de aditivo SlipDoctors Deck Grip que se utilizará depende del nivel de resistencia al deslizamiento deseado (consulte la tabla a continuación). Se recomienda la textura máxima para la protección antideslizante más efectiva. Vierta la cantidad deseada de aditivo en el recipiente Deck Grip y mezcle suavemente para garantizar una distribución uniforme. Evite sacudir para evitar la formación de espuma. Mezcle ocasionalmente durante la aplicación.

Instrucciones de mezcla de aditivos		
Textura ligera	1/3 botella de aditivo	Añada a un recipiente de 1 galón de Deck Grip
Textura media	2/3 botella de aditivo	
Textura máxima (recomendada)	Recipiente completo de aditivo	

Paso 2 **PRUEBA:** Deck Grip debe probarse en un área pequeña y discreta antes de la aplicación completa.

Paso 3 Deck Grip se puede aplicar con rodillo o rociar. **Se recomienda aplicar con rodillo. Rodillo:** Utilice el rodillo de 3/8" incluido para cubrir uniformemente la superficie. Evite los charcos en áreas bajas. Si hay charcos, extiéndalos por la superficie. Se recomiendan dos capas delgadas en lugar de una capa gruesa. **Pulverizador:** Rocíe usando una boquilla 5916 con un flujo de 1/10 de un galón por minuto. Rocíe en un patrón fino sin chorros o goteos para formar una película continua delgada. Evite los charcos en áreas bajas. Si hay charcos, extiéndalos por la superficie.

Paso 4 Para mayor protección, mayor rendimiento y durabilidad, recomendamos aplicar Deck Grip en dos capas delgadas. Permita que la primera capa se seque durante 2-4 horas antes de aplicar la segunda capa. La segunda capa debe aplicarse en ángulo recto con la primera capa.

Paso 5 **Limpieza:** Mientras Deck Grip todavía está mojado, el equipo puede limpiarse con agua y jabón. Una vez secado, el equipo puede limpiarse con un disolvente como xileno o tolueno.

Mantenimiento: Para la limpieza y el mantenimiento generales, utilice un enjuague de presión ligera. Para obtener los mejores resultados para eliminar los depósitos oleosos u otras materias extrañas, aplique un limpiador de pH neutro a la velocidad de dilución recomendada y frote ligeramente con un cepillo de cubierta de cerdas suaves. No use limpiadores a base de alcohol, como Pine-Sol o Fabuloso.

Preparación de la superficie

Tipo de superficie	Preparación de la superficie
Todas las superficies	Todos los sustratos deben estar limpios, secos y libres de polvo, suciedad, aceite, grasa, tierra, residuos de jabón, cera, pintura descascarada y otros contaminantes solubles. No use limpiadores a base de alcohol, como Pine-Sol o Fabuloso.
Superficies pintadas	Deck Grip no se puede aplicar sobre superficies pintadas. Toda la pintura debe eliminarse antes de la aplicación.
Superficies selladas	Las superficies astilladas o descamadas deben lijarse o raspase hasta obtener una superficie lisa. Si la superficie sellada es lisa, lije ligeramente con papel de lija 220 para mejorar la adhesión. Frote y limpie la superficie con un limpiador de pH neutro. Enjuague bien y deje secar antes de la aplicación.
Concreto sin recubrimiento	Se debe permitir que el concreto nuevo se cure durante 30 días antes de la aplicación de cualquier recubrimiento. Si hay alguna duda sobre la sequedad del concreto, realice una prueba colocando una estera de goma con peso, una lámina de plástico u otro material no poroso en la superficie durante 24 horas. Compruebe la parte inferior de la estera y el concreto en busca de signos de humedad. El concreto será más oscuro si está húmedo. Si encuentra humedad, espere un tiempo de secado adicional (10-14 días) y repita la prueba. Si la humedad persiste, la superficie del concreto no se puede recubrir.
Azulejos sin sellar y piedra natural	Limpie la superficie con un limpiador de pH neutro o una hidrolavadora. Enjuague y deje secar completamente antes de la aplicación. Para una mejor superficie de adhesión se puede lijar ligeramente con papel de lija 220 o decapado con SlipDoctors Stone Grip.
Madera y madera compuesta	Deck Grip no se puede aplicar sobre madera o madera compuesta.

Precauciones y soporte técnico

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener precauciones e instrucciones de primeros auxilios detalladas.

La hoja de datos de seguridad de Deck Grip se puede encontrar en www.slipdoctors.com

Soporte técnico: Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-436-5404 o support@slipdoctors.com

Horario de oficina: Lunes - Viernes de 8:00 am - 5:00 pm CST

Garantía y exención de responsabilidad

GARANTÍA: Todos los productos SlipDoctors instalados correctamente están garantizados para aumentar el coeficiente de fricción de su superficie durante dos años (siempre que se sigan los procedimientos de preparación y limpieza de la superficie y no haya contaminantes presentes). Si en algún momento durante el período de garantía la superficie tratada pierde su coeficiente de fricción, SlipDoctors reemplazará a su elección cualquier producto que resulte defectuoso. Esta garantía se aplica únicamente al producto en sí. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de su uso, el comprador determinará la idoneidad del producto para el uso previsto, y el comprador asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. Ninguna declaración o recomendación no contenida en este documento tendrá ninguna fuerza o efecto a menos que en un acuerdo firmado por el vendedor y el fabricante. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminación. SlipDoctors no puede descartar las posibilidades de accidentes por resbalones y caídas. Visite www.slipdoctors.com para obtener más información sobre la garantía.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.