

Texilac Mono A Freddo

Type

De Texilac Mono inktserie is hoogdekkende, elastische "self-curing" textielinkt op waterbasis. De Texilac Mono inktserie kan gebruikt worden met een katalysator om de wasbestendigheid te verbeteren of de hechting op moeilijke stoffen te verhogen. De Texilac Mono inktserie is voor lichte en donkere ondergronden geschikt en heeft geen warmtefixatie nodig. De Texilac inktserie heeft een "soft touch" en bevat een geringe hoeveelheid formaldehyde.

Toepassing

Texilac Mono (AF) is speciaal geschikt voor het bedrukken van katoen en katoen/synthetische mengweefsels en op lichte en donkere ondergrond.

Droging

De Texilac Mono inktserie is luchtdrogend en is bij kamertemperatuur na 72 uur wasbestendig tot 40°C. Door toevoeging van 2% Ecotex FIX 50 wordt de wastemperatuur verhoogd tot 60° C en de hechting op moeilijke ondergronden verbeterd. De potlife is na toevoeging Ecotex fix 50 8-12 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Voor een snelle fixatie en nog betere wasbestendigheid is het aan te bevelen te fixeren bij een temperatuur van 80-100°C. gedurende 120 sec.

Films

Directe emulsie Kiian Universal Plus is aanbevolen.

Gazen

Max. 55 draden/cm. Hoe grover het gaas hoe dekkender de inkt.

Reinigen

Direct na gebruik de ramen en rakels met water reinigen, evt. met een hogedrukspuit.

Shelf life

De shelf life van de Texilac Mono inktserie is 12 maanden.

Proefdruk

Alvorens over te gaan tot het drukken van de oplage, dient de inkt te worden beproefd op bruikbaarheid voor het doel.

Deze technische informatie is bedoeld als leidraad. Hoewel de betreffende gegevens na nauwkeurige onderzoeken en naar ons beste weten wordt verstrekt, kan hieruit geen verantwoordelijkheid worden afgeleid t.o.v. AGA Color Solutions Europe b.v.



Texilac mono a freddo



891 White Extra 08



624 Black



600 Transparent




601 White





612 Lemon Yellow
(± pms yellow C)





690 Base For Colours





613 Chrome Yellow
(± pms 2010C)





609 Golden Yellow
(± pms 131C)



617 OP Orange
(± pms 1645C)



608 Red
(± pms 485C)



606 Brown
(± pms 7533C)



602 Violet
(± pms 2096C)



621 Brilliant Blue
(± pms 2146C)



605 Ultramarine Blue
(± pms 2126C)



626 Navy Blue
(± pms 2766C)



676 Dark Blue
(± pms 289C)



604 Esperia Blue
(± pms 2173C)



610 Green
(± pms 2257C)



603 Brilliant Green
(± pms 348C)



611 Cerise
(± pms 806C)

