

# Texylon 58.000

## Type

Zijdeglanzende, tunneldrogende oplosmiddelhoudende inkt. Geschikt voor automatische verwerking en handdruk.

## Toepassing

Deze inkt is geschikt voor het bedrukken van o.a. Nylon, Tyvek tassen en kleding alsmede waterdichte stoffen. Tevens kan deze inkt toegepast worden voor het drukken van droogtransfers.

## Algemeen

Texylon is een zeer flexibele en uitstekende inkt voor het bedrukken van grove absorberende weefsels alsmede droogtransfers.

## Droging

De Texylon inkten drogen door verdamping van de oplosmiddelen. Bij luchtdroging is de inkt na  $\pm 20$  minuten handdroog. Wanneer gestapeld kan worden hangt af van de toegepaste verdunner, additieven, temperatuur, ventilatie en van de eigenschappen van het bedrukte materiaal. Bij tunneldroging is de droogtijd afhankelijk van tunneltemperatuur, gaasfijnheid, type verdunner en van de eigenschappen van het bedrukte materiaal etc. De optimale temperatuur/bandsnelheid verhouding zal proefondervindelijk moeten worden vastgesteld. Als richtlijn geldt: gedurende 30-60 seconden bij 50-60°C in een droogtunnel met een goede luchtverplaatsing.

## Glans/Hechting/Dekkracht

Alle kleuren hebben een fraaie zijdeglans. Op de onder "toepassing" genoemde materialen is de hechting goed. Het is raadzaam om de hechting en stapelbaarheid te testen voordat de gehele oplage wordt gedrukt. De hechting is over het algemeen na ca. 12 uur pas goed te beoordelen. De dekkraft van de Texylon inkten is uitstekend m.u.v. diverse mengkleuren.

## Lichtechtheid en buitenbestendigheid

Texylon heeft een goede outdoor en zeewater resistentie. Afhankelijk van druklaag, substraat, geografische positie, hoogte en luchtkwaliteit heeft Texylon een buitenbestendigheid tot 2 jaar. Toevoeging van wit en/of transparant kan de buitenbestendigheid negatief beïnvloeden. De lichtechtheid van alle kleuren is in voltoon (77-55 (T) gaas) goed. Hoe groter de laagdikte, destebeter de lichtechtheid. Bij versnijding met wit of Clear vermindert de lichtechtheid.

## Verdunnen/ Inktverbruik

Afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte verdunning door gaas 120 – 34 (T): ca. 50-60 m<sup>2</sup>/ltr. Voor het verdunnen de inkt oproeren. Bij machinale verwerking verdunnen met ca. 20-25% verdunning **90.924**. Bij handdruk en indien fijne details worden gedrukt, c.q. bij hoge omgevingstemperatuur wordt gewerkt, kan worden verdund met verdunning **90.918** (traag). Bij teveel vloei kan de verdunner of de vertrager vervangen worden door een gelijke hoeveelheid **58.888 Gelretarder**. Toevoeging van te weinig of teveel verdunner kan de droging en drukeigenschappen van de inkt ongunstig beïnvloeden.

## Versnijden

Voor het afzwakken van de kleuren kan in iedere verhouding 58.800 transparant base worden toegevoegd. Toevoeging van transparant base vermindert de

lichtechtheid, afhankelijk van het toegevoegde percentage.

## Kleurmengingen

Het Colourmatic kleurmengsysteem bestaat uit de mengkleuren A t/m M + transparant base met bijbehorende mengrecepten voor een simulatie van de **PANTONE®** kleuren.

## Rastermiddel

Voor het drukken van zeer fijn lijnwerk of van rasters kan het gewenst zijn de structuur van de inkt korter te maken. Dit kan worden bereikt door toevoeging van 5-35% Thixotropic gel 58.880. Kleurkracht, dekkraft, glans en lichtechtheid verminderen hierdoor.

## Matteren

De glans van Texylon inkten kan worden verlaagd door toevoeging van Vipro matteringspasta. Afhankelijk van het gewenste resultaat 10-30% toevoegen.

## Rasterdruk

Voor de vervaardiging van rasterdruk zijn 58.297 process yellow, 58.497 process cyan, 58.397 process magenta en 58.797 process black beschikbaar. Deze kleuren hebben onversneden een goede lichtechtheid. Voor het instellen van de kleursterkte kan 5-35% Thixotropic gel 58.880 worden toegevoegd. Kleurkracht, dekkraft, glans en lichtechtheid verminderen hierdoor.

## Silver, Pale en Rich Gold

Silver, pale en rich gold dienen altijd bij buitenexpositie te worden beschermd met Clear-base. De goud en zilver kleuren zijn in gemengde vorm beperkt houdbaar, echter kunnen deze ook door menging met pasta's worden verkregen. Zie hiervoor hoofdstuk **Inkt additieven** voor de goud en zilver pasta's

## Retroreflecterende inkt

Texylon 58.126 Reflex is retroreflecterende inkt voor bedrukking op PU, PA en Nylon substraten.

## Gazen

Vele soorten gaas kunnen worden toegepast. Gazen met een fijnheid van 77-55 - 140-34(T) geven bij de standaard- en mengkleuren de beste resultaten. Een uitzondering zijn echter Goud en Silver door 100 T.

## Films

Alle directe, indirecte en capillaire films voor oplosmiddel-bevattende inkten kunnen worden toegepast.

## Reinigen v/h gaas

Dient te geschieden direct na beëindiging van het drukken. Hiervoor kan Screenwash LOD of Screenwash GA worden gebruikt.

## Proefdruk

Alvorens over te gaan tot het drukken van de oplaag, dient de inkt te worden beproefd op bruikbaarheid voor het doel.

Deze technische informatie is bedoeld als leidraad. Hoewel de betreffende gegevens na nauwkeurige onderzoeken en naar ons beste weten wordt verstrekt, kan hieruit geen verantwoordelijkheid worden afgeleid t.o.v. AGA Color Solutions Europe b.v.



# Texylon 58.000

	101 White opaque		100 White L		006 Metal Flake (± pms 873C)
	701 black opaque		700 Black M		124/125 Silver (± pms 877C)
	200 Primrose Yellow (± pms 101C)		P200 Lemon Yellow A (± pms Yellow C)		324 Pale Gold (± pms 873C)
	201 Lemon Yellow (± pms 108C)		P202 Golden yellow B (± pms 116C)		424 Rich Pale Gold (± pms 872C)
	202 Chrome Yellow (± pms 7548C)		P301 Orange C (± pms 172C)		524 Rich gold (± pms 871C)
	301 Orange (± pms 1655C)		P303 Red D (± pms 185C)		824 Gold Flake (± pms 8643C)
	302 Scarlet (± pms Bright Red C)		P305 Carmine E (± pms 1935C)		800 Transparent Base
	303 Red (± pms 199C)		P342 Pink F (± pms 233C)		880 Tixotropic Gel
	304 Ruby Red (± pms 187C)		P440 Bright Violet G (± pms 274C)		
	305 Carmine Red (± pms 188C)		P404 Bright Blue H (± pms 286C)		
	342 Pink (± pms 675C)		P500 green K (± pms 335C)		
	400 light Blue (± pms 2173C)		210 Saturn Yellow		
	401 Cobalt Blue (± pms 300C)		215 Arc Chrome (± pms 804C)		
	404 Brilliant Blue (± pms 2945C)		310 Blaze		
	403 Ultramarine Blue (± pms 2736C)		312 Fire Orange (± pms 805C)		
	405 Dark Blue ± pms 294C)		317 Aurora Pink (± pms 806C)		
	440 Violet (± pms 275C)		511 Signal green (± pms 802C)		
	500 Leaf Green (± pms 3285C)		297 Yellow Tix (pms Process Yellow)		
	501 Light Green (± pms 354C)		397 Magenta Tix (pms Process Magenta)		
	503 Dark Green (± pms 3435C)		497 Cyan Tix (pms Process Cyan)		
	541 Green (± pms 348C)		797 Black Tix (pms Process Black)		