

# Antigraf



Διάφανο προστατευτικό  
επιφανειών



ΑΡΑΙΩΣΗ  
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
15 - 25 m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
βούρτσα, ρολό,  
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1 - 2 ώρες

» Προστατεύει τις δομικές  
επιφάνειες από graffiti

» Αυτοθυσιαζόμενο

» Δεν επηρεάζει την εμφάνιση  
των επιφανειών

Υδατικής βάσεως άχρωμο διάλυμα για την προστασία κτιρίων και δομικών επιφανειών από graffiti και χρώματα σε σπρέι. Είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, πλήρως διαπονέον και δεν επηρεάζει την απόχρωση και τη φυσική εμφάνιση των επιφανειών. Εφαρμόζεται σε κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες μπετόν, σοβά, μαρμάρου, φυσικών πετρωμάτων κλπ. Είναι αυτοθυσιαζόμενο με αποτέλεσμα να απαιτείται η εφαρμογή νέας στρώσης του Kraft Antigraf μετά την αφαίρεση του graffiti με ζεστό νερό και τρίψιμο της επιφάνειας ή με πιεστικό μπογόνημα.

Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος A/γ (Υ).

- Οριακή τιμή: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 39g/L.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811	0.99 g/mL ( $\pm 0.02$ )
Ιξώδες Flow Cup No4 ISO 2431	12 sec ( $\pm 2$ )
Απόδοση ανά στρώση	15 - 25 m²/L*
pH	8.0-9.0

\* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

# Antigraf

Διάφανο προστατευτικό  
επιφανειών

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση της πρόσφυσης στο υπόστρωμα, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, υπολείμματα κτλ. Σε φρέσκα τσιμέντα και σοβάδες η εφαρμογή γίνεται έπειτα από 28 μέρες τουλάχιστον. Εφαρμόζουμε το υλικό αφαιρώντας την περίσσεια υλικού με ένα πανί ύστερα από 15 λεπτά. Για μεγαλύτερη προστασία συνιστάται η εφαρμογή άλλης μίας στρώσης 3 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης.

» **Για ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες:** συνιστάται η εφαρμογή μίας στρώσης KRAFT MARBLE AQUA 24 ώρες πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης KRAFT ANTIGRAF σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Για αφαίρεση γκράφιτι: Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό (>60°C) και εμποτίστε την επιφάνεια έτσι ώστε να διατηρηθεί νωπή για περίου 2-4 λεπτά. Αφαιρέστε το KRAFT ANTIGRAF από την επιφάνεια με ζεστό νερό με πιεστικό μποχάνημα. Ρυθμίστε την πίεση του νερού αναλόγως την επιφάνεια. Μόλις το γκράφιτι απομακρυνθεί, πλύνετε καλά την επιφάνεια με ζεστό νερό και προστατεύστε εκ νέου την επιφάνεια με το KRAFT ANTIGRAF.
- » Κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής είναι πινέλο, ρολό, airless πιστόλι.
- » Δε συνιστάται αραίωση.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμπλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία).
- » Χρόνος επανεφαρμογής: τουλάχιστον 3 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος.
- » Απαιτείται χρόνος στεγνώματος 24 ωρών κατ' ελάχιστο σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος για την πλήρη σκλήρυνση και προστασία.
- » Αναδεύτε το προϊόν καλά πριν την εφαρμογή και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C, καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής.

**01/22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ**

**2/2**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλοτητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com)



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)